



TIKKURILA  
**BETOLUX AKVA**  
PADLÓFESTÉK, FÉLFÉNYES

**TERMÉKTÍPUS** Vízbázisú poliuretán akrilfesték.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET** Beton- és fapadlók és lépcsők lakó-, kereskedelmi és raktárhelyiségekben. Betonpadlók szaunákban és magas páratartalmú helyiségekben. Alkalmos enyhe mechanikai és kémiai igénybevételnek kitett padlókhoz.

**TERMÉKJELLEMZŐK** Beton- és fapadlók belső festéséhez. Alkalmos korábban alkid- vagy epoxi festékkel, illetve lakkal festett padlók karbantartó festésére is.





TIKKURILA

TERMÉKLEÍRÁS 11.08.2022

## BETOLUX AKVA

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Bázisfestékek</b>	A , C
<b>Színárnyalatok</b>	<b>Színkártyák:</b> Feel the Color 2020, Deco Grey színkártya, Color Now 2022. A Tikkurila színek nagy részével színezhető.
<b>Fényességi fokozat</b>	Félfényes.
<b>Fedőképesség</b>	5-7 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kiszerezések</b>	A bázis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l C bázis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
<b>Felhordási mód:</b>	Ecsettel vagy hengerrel.
<b>Száradási idő</b> (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Kb. 15 perc után porszáraz. Kb. 1 óra elteltével átfesthető. A festett felület használatba vehető kb. 1 nap után. Teljes kikeményedést és végleges tartósságot kb. 2 hét alatt éri el.
<b>Sűrűség (kg/l)</b>	Körülbelül 1,1-1,2 kg/l, ISO 2811
<b>Kémiai ellenállás</b>	Zsíroknak jól ellenáll. Ellenáll lakkbenzinnek. Erős oldószerekkel szemben, mint pl. hígítók, nem ellenálló.
<b>Szilárdanyag-térfogat (%)</b>	35
<b>VOC</b>	(kat. A/i) max. 140 g/l (2010). A Betolux Akva max. 140 g/l VOC-t tartalmaz.
<b>Tárolás</b>	Védje a fagytól.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

# BETOLUX AKVA

## FELHASZNÁLÁS

### Felhordási körülmények

A friss beton felületeket legalább 4 hét száradási és kikeményedési idő után festhető. A beton relatív páratartalmának 97% alatt kell lennie. A festés és szárítás során a levegő, a felület és a festék hőmérsékletének +10 °C fölött, a levegő relatív páratartalmának pedig 80% alatt kell lennie.

### Felület előkészítése

Festetlen padló:

Betonpadló: Távolítsa el a laza cementrétegeket csiszológéppel, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port.

Fapadló: Távolítson el minden szennyeződést, port, zsírt és olajat.

Korábban festett padló:

Mossa le a Maalipesu tisztítószerrel, amelyet 1:5 arányban vízzel hígítunk, és óvatosan öblítse le vízzel. Hagyja megszáradni. Távolítsa el a régi, laza lepergő festékrétegeket. Alaposan csiszolja le a felületeket, és távolítsa el a csiszolóport.

### Alkalmazás

Használat előtt jól keverje fel a festéket.

Betonpadló:

Az új betonfelületeket alapozza 1 réteg 10%-ban vízzel hígított Betolux Akva festékkel. Az új és korábban festett betonfelületekre, befejezőréteggént hordjon fel 2-3 réteg hígítás nélküli Betolux Akva festéket. Használjon rövidszőrű hengert, vagy kisebb felületeken szintetikus sörtéjű ecsetet.

Fapadló:

A kezeletlen fafelületeket alapozza 1-2 réteg Multistop szigetelő alapozóval. Alapozást követően hordjon fel 2-3 réteg hígítás nélküli Betolux Akva festéket szintetikus sörtéjű ecsettel.

Figyelem! A festék gyorsan szárad, ezért tervezze meg úgy a festőmunkát, hogy elkerülhesse a látható átfedési sávok kialakulását. Fessen egyszerre egy padlólapot, hosszanti irányban haladva. A kisebb javítófestéseket csak a bevonat száradása után végezze el.

Csúszásmentesítés, érdesítés:

A kezeletlen fafelületeket alapozza 1-2 réteg Multistop szigetelő alapozóval. Alapozást követően hordjon fel 2-3 réteg hígítás nélküli Betolux Akva festéket szintetikus sörtéjű ecsettel.

Figyelem! A festék gyorsan szárad, ezért tervezze meg úgy a festőmunkát, hogy elkerülhesse a látható átfedési sávok kialakulását. Fessen egyszerre egy padlólapot, hosszanti irányban haladva. A kisebb javítófestéseket csak a bevonat száradása után végezze el.

A csúszásmentesített festéket felhordhatja a festendő padlófelület egészére, vagy csak adott részekre – ezeket jelölje ki maszkolószalaggal. Lépcsők esetén például, az érdesített festéket alkalmazhatja egy külső él melletti sávon.

### A szerszámok tisztítása

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu tisztítószerrel.

### Karbantartási utasítások

A festett felület a felületkezeléstől számított körülbelül 2 hét elteltével éri el a végső kopás- és vegyszerállóságát. Ezen időszak alatt kerülje a tisztítást. A felületet kefével, felmosóval vagy nedves törölkendővel tisztítsa meg. A piszkos felületeket a felsorolt eszközökkel és semleges (pH 6-8) tisztítószerrel lehet tisztítani.



# BETOLUX AKVA

## **Környezetvédelem és hulladékkezelés**

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## **Egészség és biztonság**

Viseljen védőkesztyűt. Figyelmeztetés! Szóráskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

## **FORGALMAZZA:**

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

[info.hu@thenordicmark.com](mailto:info.hu@thenordicmark.com) [www.thenordicmark.com/hu](http://www.thenordicmark.com/hu)