

BETOLUX PADLÓFESTÉK (SOLVENT-BORNE FLOOR PAINT / GLOSS)



- * fa- és betonpadlóra
- * fényes bevonatot képez

TERMÉKTÍPUS:

Uretánalkid festék beltéri beton -és fapadló felületekre. Alkalmas új és korábban alkid, epoxi festékekkel, vagy epoxi lakkal kezelt padlófelületekre.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Lakóházak, kereskedelmi egységek és raktárak beltéri beton -és fa padlóinak, illetve lépcsőinek a festése. Megfelel könnyű mechanikai és vegyi terhelésnek kitett beltéri beton –és fa padlók festésére.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	A-bázis, C-bázis
Színek:	Színkártyák: Feel the Color színkártya, Symphony színezőrendszer. A Tikkurila színezőrendszer legtöbb színére színezhető.
Fényességi fokozat:	Fényes
Fedőképesség:	Betonpadlók: 7 – 9 m ² /l/réteg Fapadlók: 9 – 11 m ² /l/réteg
Kiszerelések:	A-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l C-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l
Felhordási mód:	Ecset, henger vagy szórás
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Porszáras 3-4 óra elteltével. Átfesthető kb. 24 óra múlva. Festett felület használatba vehető kb. 1 hét után. Teljes kikeményedést és végleges tartósságot a felület kb. egy hónap után ér el.
Szárazanyag-tartalom (%):	50
Sűrűség:	Kb. 1,0 – 1,2 kg/l, szintől függően (ISO 2811)

Vegy ellenállás:	Zsíroknak jól ellenáll. Ellenáll lakkbenzinnek és denaturált alkoholnak. Erős oldószerekkel szemben, mint pl. hígítók, nem ellenálló.
Mosási ellenállás:	Jó, SFS 3755
Hőtűrés:	120°C. Magas hőmérsékleti kitettség esetén a világos színek sárgulhatnak, SFS 3757
Illékony szervesvegyület (VOC) tartalom:	EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/i, 500 g/l (2010) A termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.
Tárolás:	A hidegen való szállítás vagy tárolás nincs hatással a termékre.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A friss beton felületeket legalább 4 hét száradási és kikeményedési idő után festhető. A beton relatív nedvességtartalma nem haladhatja meg a 97%-ot. Festés és száradás alatt, a levegő, a felület és a festék hőmérséklete legyen +5°C fölött, a levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 80%-ot.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Festetlen felületek:

Betonpadlók:

Távolítsa el a laza cementrétegeket csiszológéppel, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port.

Fapadlók:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések.

Korábban festett padlók:

Mossa le a felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le vízzel, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket, majd csiszolja meg a felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) FELHORDÁS

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel vagy szórással 2 rétegben. Az első réteghez hígítsa a festéket 20-25%-ban 1050-es lakkbenzinnel. A második réteg felhordása előtt hagyjon legalább 24 óra száradási időt, majd hordja fel a festéket hígítás nélkül, vagy csak csekély hígítással.

Felújító festés:

A korábban Betolux festékekkel kezelt felületek Betolux vagy Betolux Akva padlófestékekkel újíthatók fel. Lásd *Felület előkészítése, Korábban festett padlók*

Csúszásmentesítés, érdesítés:

A festett felület csúszóságát csökkentheti Liukueste csúszásgátló por hozzáadásával: keverjen kézi keveréssel 1/3 l port 10 l hígítás nélküli Betolux festékhez. Az így érdesített festéket befejező rétegekként (utolsó 2 réteg) hordja fel.

A csúszásmentesített festéket felhordhatja a festendő padlófelület egészére, vagy csak adott részekre – ezeket jelölje ki festőszalaggal. Lépcsők esetén például, a érdestett festéket alkalmazhatja egy külső él melletti sávon.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu tisztítószerrel.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A kezelt felületek kb. 1 hónappal a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. Ez az alatt az időszak alatt kerülje lehetőleg ne tisztítsa a felületet. Tisztítás szükségessége esetén használjon puha kefé, nedves törlőkendőt vagy felmosót.

Egy hónap után a felület tisztítható kefével, felmosóval vagy portörlőkendővel. Az erősen szennyezett felületeken használja semleges kémhatású tisztítószer (pH 6-8) vizes oldatát.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Tartalmaz: szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusosak, <2% aromás vegyületek.
FIGYELEM. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Etil-metil-ketoximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a termék edényzete vagy címkéje. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülje a gőzök belégzését. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Viseljen védőfelszerelést, védőkesztyűt.



GHS02



GHS07

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Kerülje a termék kiöntését csatornába, vízrendszerbe és a talajba. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu