



DILUNETT®

FESTÉK- ÉS BEVONAT LEMARÓ

Terméktípus

Erős, lemosható, oldószermentes festéklemaró, mely alkalmas minden olaj vagy alkid alapú festék, lakk vagy pác eltávolítására. Felügyletet vagy a felpuhult festékréteg azonnali eltávolítását nem igényli. A DILUNETT® egyszeri alkalmazásban akár 8 réteg festék eltávolítására is képes. Alkalmas szinte bármilyen felületre, beleértve a fa, fém, műanyag és üvegszál-erősítésű műanyag (GRP) felületeket. Géles állaga révén nem folyik meg, így ideális függőleges felületek, vagy bonyolult vakolat és fa elemek festékrétegének lemarására. Könnyen alkalmazható, feloldja a festéket a legkisebb mélyedésekben és legapróbb elemeken is. Felpuhítása után a festék egyszerűen, tisztán eltávolítható. VOC-mentes és nem tűzveszélyes, így használata rosszul szellőző vagy zárt területeken is biztonságos.

Tulajdonságok

- Oldószermentes – Nem bocsát ki káros gőzöket.
- Könnyen eltávolítható vízzel.
- Szinte bármilyen felületen biztonságosan használható – kivéve az alumínium felületeket.
- Nem károsítja a műanyagot. Gelcoat felületen biztonságos.
- Egyszeri alkalmazással akár 8 réteg festéket is eltávolít.
- Nem párolog – Hosszú aktív nyitott idő.
- Könnyen felhordható. Géles állagú – nem folyik meg.

Felhasználási terület

- Kizárólag kültéri alkalmazásra.
- Festékek, lakkok, pácok, stb. eltávolítására.
- Alkalmazható fém**, fa**, műanyag, gelcoat, kő, cement, stb. felületeken.
- Alkalmazható vízszintes és függőleges felületeken.

** Lásd a „Megkötések” szakaszt

Műszaki adatok

Viszkozitás: Gél.

Fajsúly (20°C-on): 1.10±0.05.

Halmazállapot: Viszkózus folyadék.

Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes.

Szavatossági idő: 18 hónap, eredeti, gyárilag lezárt kannában tárolva.

Kiszerelések: 500 ml, 1 L, 2,5 L, 10 L.

Megjelenés & szag: Krémes állag, marószóda szag.

Általános hatóidők:

	1 Réteg	2 Réteg	3 Réteg
Alkid/olaj alapú festékek, lakkok és pácok	5 – 15 perc	10 – 30 perc	15 – 45 perc
Akril festékek, lakkok és pácok	A hatóidőt megállapítandó, tesztelje kis felületen a terméket		

Figyelem: A fent megadott hatóidők általános értékek. Az adott rétegszám eltávolításhoz szükséges hatóidő megállapítása érdekében, tesztelje kis felületen a terméket.

VOC: Nem alkalmazandó.

Megkötések

A DILUNETT® nem távolítja a következő típusú bevonatokat: kétkomponensű vagy beégetett bevonatok, poliuretán festékek és lakkok. Ne alkalmazza „gyenge” fán, mint pl. furnéron. Ne alkalmazza alumínium, eloxált és egyéb könnyű fém felületeken! Kerülje az ezekkel a felületekkel való érintkezést!

Felhordási mód

Lapos penge vagy szintetikus (nejlon) sörtéjű ecset.
Nagynyomású mosó.

Felhordási körülmények

A lemaráshoz szükséges hatóidőt minden esetben határozza meg előzetes teszteléssel. Kezelés alatt viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és –ruházatot. A legjobb eredményekért, fa kezelésénél ne hagyja a szükségesnél hosszabb ideig a terméket a felületen. A keményfa fajták, különösen a magas csersav tartalmúak (tík, tölgy, sapelli, gesztenye, stb.) a termékkel való hosszantartó érintkezés nyomán besötétülhetnek. Amennyiben a DILUNETT® hatására a fa besötétül, NE ENGEDJE azt a felületen megszáradni, még nedvesen mossa le NET-TROL®* tisztítószerrel. A festéklemaróval megtisztított fa felületek eredeti színét NET-TROL®* tisztítószeres kezeléssel állíthatja vissza. A kezelni nem kívánt felületeket, beleértve a cserjéket és növényeket, védje takarással. Felhordási hőmérséklet: 5°C és 35°C között. Ne hordja fel a terméket közvetlen napsütésben álló, vagy felmelegedett felületekre. Ne engedje a terméket a felületen megszáradni. Amennyiben a termék mégis megszárad, nedvesítse a felületet vízpermettel. **További információért és a DILUNETT® tölgy- illetve gesztenyefán való alkalmazásával kapcsolatos tanácsadásért forduljon bizalommal hozzánk.**

Felület előkészítése

Távolítsa el a leváló, nem tapadó festéket. Puha kefével távolítson el a felületről minden fizikai szennyeződést, mint pl. moha, általános piszok, stb.

Felhordás

Hordja fel a terméket vastag rétegben a kezelendő felület egészére. Hogy megelőzze a fa erőteljes besötétülését, a csersavban gazdag fa fajtákat nagyobb felületű szakaszonként haladva. Hagyja a terméket hatni. Távolítsa el a DILUNETT® festéklemarót és a feloldott festéket merev nejlon súrolókefével vagy festékkaparóval és vizes lemosással egyidejűleg. Nagynyomású mosás is alkalmazható (max. 60 bar / 870 psi). **Figyelem: További információért és a DILUNETT® tölgy- illetve gesztenyefán való alkalmazásával kapcsolatos tanácsadásért forduljon bizalommal hozzánk.**

Semlegesítés Fedőképesség

A festéklemaróval kezelt porózus és fa felületeket kezelje le minden esetben NET-TROL®* tisztítószerrel.

4 m² per liter.

Festőszerszámok tisztítása

Vízzel.

Tárolás

A megmaradt terméket tárolja szorosan lezárt műanyag vagy üveg edényben. NE TÁROLJA a terméket fémkannában. Fagytól védendő, magas hőmérsékletektől védett helyen tartandó.

Általános információ

Fokozott figyelmet fordítunk a műszaki adatlapban közölt információ pontosságára. Az OWATROL International nem garantálhatja a kivitelezés eredményét, mivel a termék felhordási körülményeit nem áll módjában ellenőrizni. Tanácsadásért és további információért, kérjük, keresse meg a helyi OWATROL forgalmazót, vagy műszaki osztályunkat a következő e-mail címen: info@owatrol.com A termékleírás kiadásakor a fenti információ helyes volt. Jelen dokumentumban megemlített összes OWATROL termék kizárólag a címkeszöveg és a műszaki leírás utasításainak betartása mellett alkalmazható.

Biztonsági előírások

Részletes tájékoztatást a szükséges biztonsági előírásokról a termék biztonsági adatlapján, illetve címkeszövegén talál. Biztonsági adatlap letölthető a www.owatrol.com címen. Gyermekektől elzárva tartandó.

Kiállítás dátuma

Július 2015.



*Azonos gyártó

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu



OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

484
998
331
005
RCS
15
0