



FLOETROL®

VÍZHÍGÍTÁSÚ FESTÉKKONDÍCIONÁLÓ



Termékleírás

FLOETROL® - akril alapú festék kondicionáló. Beltéri vagy kültéri, emulziós vagy akril kötőanyag alapú festékekhez adva (ideértve az akril fapácokat is), a termék javítja azok terülését és felhordhatóságát. A káros hatású hígítókkal ellentétben, a termék nem módosítja a festék tulajdonságait és nincs hatással a bevonat megjelenésére vagy száradási idejére. Ideális választás szórás esetén: FLOETROL® hozzáadásával a szórási nyomás akár 20%-kal csökkenthető a szórás kép módosítása nélkül, és csökken a szórófejek kopása. Megelőzi a szórófejek eltömődését az airless és a tartályos szórópisztolyokban. Megelőzi a dugattyú blokkolást a tartályos szórópisztolyokban.

Alkalmazási terület

- Teljesítményjavító adalék vízígítású festékekhez – emulziós, akril, vinil alapú stb.
- Hozzáadható festékekhez, fapácokhoz, lakkokhoz (kivéve színtelen lakkok)

Tulajdonságok

- Javítja a festékterülést – megakadályozza az ecset- és hengernyomok megjelenését.
- Fokozza a festékbevonat ellenállását az extrém időjárási hatásokkal szemben, úgy, mint szélsőséges hőség, alacsony hőmérsékletek vagy magas páratartalom.
- Meghosszabbítja a mintázó festékek száradási idejét, illetve a mintázási nyitott időt.
- Hengerrel való felhordás esetén, szórófestéshez hasonló minőséget biztosít.
- Csökkenti a szórófej-eltömődés és a szórópisztoly blokkolás kockázatát a tartályos szóróberendezésekben.
- Meghosszabbítja a szórópisztoly és a szóróberendezés élettartamát.
- Javítja a szórás képet és jobb területet biztosít.
- Csökkenti az ecset vagy henger okozta látható átfedéseket a felületen.
- Csökkenti a hengernyomást a felületen és megelőzi a festékfelgyülemelést a hengerminta szélén.

Lobbanás-pont N/A

Kiszerezések 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l

Alkalmazási terület Kültér Beltér
--

TECHNICAL DATA

Kötőanyag típusa	akril
Hígító	víz
Szag	szagtalan
pH	8-9
Fajsúly	20°C-on 1.00 ±0.05
Viszkozitás	folyékony

Szárazanyag tartalom	12% ±2%
Megjelenés	tejfehér folyadék
Lobbanáspont	Nem minősül tűzveszélyesnek.
Szavatossági idő	1 év, eredeti, bontatlan csomagolásban.
VOC	Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelvén kívül esik.
Felhordási mód	A festék gyártójának iránymutatásai szerint.
Hígítás	Nem szükséges hígítani.
Fedőképesség	10% FLOETROL® hozzáadása a festékhez körülbelül 20%-kal növeli a fedőképességet. A tényleges fedés a felhordási módtól, a felület típusától, textúrájától, korától és porozitásától függően változik.
Festőszerszámok tisztítása	Szappanos vízzel.
Tárolás	A fel nem használt termékmaradékot zárja le légmentesen egy kisebb műanyag vagy üveg edénybe. Fagytól és magas hőmérsékletektől védendő!
Száradási idő	A festék gyártójának utasításai alapján.

Felhorási javaslatok

Takarjon le minden olyan felületet, amelyet nem kíván festeni

Felhordási hőmérséklet: +5°C és +35°C között.

Festés előtt végezzen tesztet: keverjen össze kis mennyiségben festéket és FLOETROL® festék kondicionálót.

Figyelem! Matt vagy selyemfényű festékek esetén a hozzáadott FLOETROL® mennyiség nem módosítja a végső színt vagy fényfokozatot, viszont magassfényű festékek esetén csökkentheti a bevonat végső fényfokozatát.

Felület előkészítése

Készítse elő a festendő felületet a festékkannán megadott felületelőkészítési utasítások alapján.

Távolítsa el a laza vagy leváló rostokat. Penész- vagy egyéb mikroorganizmussal való fertőzés esetén kezelje a felületet gombaölő szerrel, vagy klóros fehérítő vizes oldatával (1 rész víz, 1 rész klóros fehérítő). A fehérítő oldatot hagyja hatni 15 percen át. Öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja megszáradni.

Felhordás

Általános utasítások: Keverje fel a festéket, majd hordja fel a megszokott módon. Amennyiben a festék ragad, túl gyorsan szárad, nem terül és nem folyik megfelelően, adjon hozzá FLOETROL® festék kondicionálót a megfelelő terület és nyitott idő eléréséig. Használat előtt rázza fel alaposan a FLOETROL® flakont. Adja hozzá a terméket a festékhez, majd keverje fel alaposan a keveréket. Alkalmazza a FLOETROL® / festék keveréket normál festékként.

FLOETROL® hozzáadás esetén, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

Ecset vagy henger

A FLOETROL® arány legyen kb. 7-10% minden liter festékhez.

Amennyiben a festék túl vastag marad, illetve extrém hőmérsékletek esetén, az arány lehet magasabb, akár 15% FLOETROL® per festék liter.

HVLP és felsőtartályos szórás

FLOETROL® arány: 5-10% minden liter festékhez.

A valós hígítási arány függ a festékáramlástól és festék viszkozitásától.

Amennyiben a szórás során a festék vastagodni látszik, hígítsa azt 1 teáskanálnyi vízzel.

Airless szórás

Hígítsa a festék FLOETROL® festék kondicionálóval 10%/festék liter arányban.

Mintázó festés

Hígítsa a festék FLOETROL® termékkel 20-25%-os arányban (/ l festék).
Függőleges felületeken kerülje a túlhígítást, ellenkező esetben a festék megfolyhat.

Akril öntés esetén az arányok az alábbiak:

1 rész festék: 1 rész FLOETROL®

1 rész festék: 3 rész FLOETROL®

1 rész festék: 4 rész FLOETROL®

A tényleges keverési arány a használt akrilfesték márkájától és a művész által kívánt végeredménytől függ.

Korlátozások

Ne adja a terméket szintelen lakkokhoz. Ne adja a terméket olaj- vagy alkid alapú festékekhez, ideértve a glicerín-festékeket is. Ezen festékek teljesítményét javítsa OWATROL® Olaj* hozzáadásával.

Biztonsági előírások

Részletes tájékoztatást a szükséges biztonsági előírásokról a termék biztonsági adatlapján, illetve címkeszövegén talál. Biztonsági adatlapot a D-Mark Kft. kérhet. Gyermekektől elzárva tartandó.

Ez a műszaki adatlap érvényteleníti és helyettesíti az ugyanarra a termékre vonatkozó korábbi műszaki adatlapokat. Célja, hogy tájékoztassa a felhasználót a termékről. A jelen Műszaki Adatlapon szereplő információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Az ebben a dokumentumban szereplő információk azonban nem helyettesíthetik a bevonandó felület jellegének és körülményeinek megfelelő specifikációt. A folyamatos technikai fejlődés miatt a felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy ezt a dokumentumot nem váltotta-e fel egy újabb kiadás. Az ebben a dokumentumban szereplő információk csak iránymutatásul szolgálnak, és a gyártó nem tudja garantálni vagy vállalni a felelősséget az eredményekért, mivel nem tudja ellenőrizni azokat a körülményeket, amelyek között a termékeit alkalmazzák.

Kiadás dátuma: 2022.05.18

DURIEU S.A. - 91070
Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U
08006 Barcelona-
Spain
Tel. +34 93 125
88 68

**Owatrol®
egy
bejegyzett
védjegy**



FORGALMAZZA:
D-MARK Kft.
H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com

www.d-mark.hu

**Fedezze fel további
megoldásainkat**
www.owatrol.com