

FEELINGS BELTÉRI FALFESTÉK (FEELINGS INTERIOR PAINT)



- * vízhígítású akril kötőanyag alapú festék
- * mosható felületet képez
- * nem alkalmas ajtók és bútorok festésére

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású, teljesen matt, enyhe illatú akrilát falfesték beltéri falak és mennyezetek festésére. Jól mosható felületet képez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Vakolt, glettelt, beton, téglá, gipszkarton, MDF, tapétázott stb. felületek festésére. Alkalmas új és korábban vízhígítású vagy alkid tartalmú festékekkel kezelt felületek újrafestésére. Nem alkalmas ajtók és bútorok festésére.



MŰSZAKI ADATOK:

Bázisok:

A-bázis, C-bázis

Színek:

Az alábbi színekártyák alapján színezhető:
Deco Grey színekártya, Deco Grey Festékek színekártya.
Tikkurila színezőrendszerben színezhető.

Fényességi fokozat:

teljesen matt

Fedőképesség:

Nem nedvszívó felület: 10-12 m²/l. Nedvszívó felület: 8-9 m²/l.
A fenti értékek tájékoztató jellegűek. A valós fedőképesség olyan tényezőktől függ, mint az alapfelület textúrája és porozitása vagy a felhordás módja.

Kiszerezések:

A-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l
C-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l

Felhordási mód:	ecset, henger vagy szórás. Airless szórófej mérete: 0,017" - 0,021", hígítás max. 10% térfogatszázalékban vízzel.
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Normál körülmények között kb. ½ óra elteltével száraz. Átfesthető 1-2 óra múlva.
Sűrűség:	kb. 1,3 kg/l, szintől függően (ISO 2811)
Vegyi ellenállás:	Tisztítószernek és gyenge oldószernek, mint pl. a lakkbenzin, ellenáll.
Moshatóság:	Nagyon jó. Kórházakban használt tisztítószerrel és fertőtlenítőszerrel is mosható.
Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás:	SFS-EN 13300 II. osztály, ISO 11998
Szárazanyag-tartalom:	40%
Tárolás:	Fagytól védendő. A nem légmentesen visszazárt kannákban, illetve a színezett termékek hosszan tartó tárolást nem tűrnek. A színezett terméket javasolt felhasználni még ugyanabban a festési idényben.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz. A levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések. Szükség esetén, a repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel, majd csiszolja le a kijavított felületet. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Alapozza a felületet pl. Feelings Univerzális Alapozóval.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu-val, óvatosan öblítse le, majd hagyja megszáradni. A fényes felületeket csiszolja matta egy csiszolópapírral, hogy biztosítsa a festék maximális tapadását. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Az esetleges repedéseket, réseket, egyenetlenségeket töltsse és egyenlítse ki megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. Csiszolja le a kijavított felületet, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Amennyiben szükséges, alapozza a felületet pl. Feelings Univerzális Alapozó festékkel.

2) FELHORDÁS:

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket és szükség esetén hígítsa azt vízzel, a termékleírásban feltüntetett utasítások betartása mellett.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A már megszáradt terméket távolítsa el Tikkurila Pensselipesu tisztítószerrel.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tisztítsa azt puha kefével vagy nedves törlőkendővel.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges hatású (pH 6-8) mosogatószer vizes oldatával, puha kefe, szivacs vagy tisztítókendő segítségével. Tisztítás után a felület ne álljon nedvesen. A tisztítószer hígításánál vegye figyelembe a termék gyártójának utasításait.

A Feelings Beltéri Festékekkel festett felületek felújító festését végezze Feelings Beltéri Festékekkel vagy hasonló tulajdonságokkal rendelkező vízhígítású festékekkel.

Illékony szervesvegyület (VOC) tartalom:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória):

A/a, 30 g/l (2010)

A termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Viseljen védőkesztyűt. Figyelem! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezzen permetet vagy ködöt. Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ont (BIT). 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-sz. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) reakciótermékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid anyagot tartalmaz, mely a termék tárolás közbeni megőrzését szolgálja.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a D-Mark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékokat a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres, száraz dobozokat újrahasznosíthatja, vagy kidobhatja a helyi előírásoknak megfelelően. Minimalizálja a festékpazarlást azzal, hogy megbecsüli, mennyi festékre lesz szüksége. A festékkanna újrafelhasználása hatékonyan csökkenti a termékek életciklusának környezeti hatásait.

FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com

www.d-mark.hu