



TIKKURILA
FEELINGS EXTRA DURABLE FALFESTÉK
NEDVES DÖRZSÁLLÓ FÉLMATT FALFESTÉK

LEÍRÁS Vízhígítású akrilát latex fedőfesték beltéri falak és mennyezetek festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Beltéri falak és mennyezetek festése, magas mosás és kopás elleni ellenállást igénylő felületeken, úgy mint: előterek, lépcsőházak, kórházi folyosók, kórtermek, tiszta folyosók, tiszta terek és egyéb, magas igénybevételnek kitett felületek. A termék élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik (a festett felületet élelmiszerral közvetlenül nem érintkezhet) Finn élelmiszeripari törvény 23/2006. A festék penészgátlót tartalmaz, ami alkalmassá teszi magas páratartalmú helyiségek, például fürdőszobák festésére.

TERMÉKJELLEMZŐK Vakolt, glettelt, beton, téglá, gipszkarton, MDF, stb. felületek festésére. Új és korábban festett felületekre egyaránt alkalmas.





TIKKURILA

TERMÉK ADATLAP 04.11.2021

FEELINGS EXTRA DURABLE FALFESTÉK

MŰSZAKI ADATOK

Bázisfestékek	A és C
Színárnyalatok	Színkártyák: Symphony Color System. Tikkurila színekben színezhető
Fényességi fokozat	Félmatt.
Fedőképesség	Elméleti fedettség: 8-12 m ² /l. A valódi fedőképesség a felhordási módtól, a környezettől, a kezelendő felület alakjától és érdességétől függ.
Kiszerezések	A bázis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l C bázis: 0,9 l, 2,7 l
Felhordási mód	Ecsettel, hengerrel vagy szórással Hígítás: szükség esetén vízzel hígítható legfeljebb 5%-ban
Száradási idő (23 °C- on és 50 % relatív páratartalom mellett	érintés száraz 2 óra múlva, átfesthető 4 óra múlva, a teljes kikeményedést 2-3 nap alatt éri el
Sűrűség (kg/l)	1,2 kg/l, ISO 2811
Kémiai ellenállás	Ellenáll az oldószereknek, pl. lakkbenzinnek
Moshatóság	Nagyon jó. Ellenáll a kórházakban használt tisztítószerrel és fertőtlenítőszerrel történő mosásnak is.
Nedves súrolással szembeni ellenállás	SFS-EN 13300 I. osztály, ISO 11998
Hőállóság	85 °C (ISO 4211-2 és ISO 4211-3)
Száranyag-tartalom (%)	40
VOC	(kat. A/a) 30g/l (2010) A termék legfeljebb 30 g/l VOC-ot tartalmaz.
Tárolás	Fagytól óvni

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

FEELINGS EXTRA DURABLE FALFESTÉK

FELHASZNÁLÁS

Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak kell lennie, a levegő hőmérsékletének legalább +5 °C-nak, a levegő relatív páratartalmának pedig 80 % alatt kell lennie.

Felület előkészítése

Festetlen felület:

Távolítsa el a szennyeződések és a port a festetlen felületekről. Szükség esetén töltsse ki a lyukakat és repedéseket megfelelő Tikkurila Presto tömítőanyaggal. Csiszolja le a tömítőanyagot és távolítsa el a csiszolóport. Alapozza le Feelings univerzális alapozóval.

Korábban festett felület:

A korábban festett felületeket mossa le tisztítószerrel (Maalipesu) a használati utasítás szerint, és hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepattogzó festéket kaparóval. A kemény, fényes felületeket csiszolja mattra, és távolítsa el a csiszolóport. Töltsse ki a lyukakat és repedéseket megfelelő Tikkurila Presto tömítőanyaggal. Csiszolja le a tömítőanyagot, és távolítsa el a csiszolóport. Szükség esetén alapozza Feelings univerzális alapozóval.

Felhordás

Használat előtt jól keverje fel a Feelings Extra Durable-t. Vigyen fel két fedőréteget ecsettel, hengerrel vagy spray-vel.

A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A Tikkurila Pensselipesu szerszám tisztítót az enyhén megkeményedett festék eltávolítására ajánljuk.

Karbantartási utasítások

A felületeket semleges (pH 6-8) tisztítószerrel, puha kefével, szivaccsal vagy ronggyal tisztítsa meg legkorábban a festés után 1 hónappal. A nagyon szennyezett felületeket enyhén lúgos (pH 8 -10) tisztítószerrel lehet tisztítani pl. tisztítókezdő vagy szivacs segítségével. A felületeket tisztítás után gondosan öblítse le. Kövesse a tisztítószer gyártójának hígítási utasításait.

A termék normál körülmények között egy hónap után éri el végső keménységét és tartósságát, ezért a felületeket ez idő alatt óvatosan kell kezelni. Ha a felületeket a befejezés után rövid időn belül tisztítani kell, akkor puha kefével vagy nedves törlőkendővel enyhén tisztítsa meg.

Karbantartó kezelés

A Feelings Extra Durable festékekkel festett felületek ugyan ilyen vízbázisú festékekkel átfesthetők. Lásd: Felület előkészítése.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

A termék a módosított 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek. Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt. Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és reakciótoveget: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Allergiás reakciót válthat ki. Ez a festék biocid terméket tartalmaz a száraz film konzerválása érdekében. 3-jód-2-propinil-butil-karbamátot tartalmaz. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti konzerválása érdekében. C(M)IT/MIT-t tartalmaz. Viseljen védőkesztyűt.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com www.d-mark.hu