

**IDŐJÁRÁSÁLLÓ FESTÉK K60
(WETTERSCHUTZFARBE K60)
by THENORDICMARK**

- kül- és beltéri használatra
- időjárásálló
- fa és vakolt felületekre, betonra, cementre, horganyzott lemezre
- vízhígítású, színezett festék
- univerzális, könnyű használat
- gyorsan szárad, kiválóan tapad

TERMÉKTÍPUS:

Selyemfényű, színezett emulziós festék fa- és egyéb felületek fedésére; bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas; gyorsan szárad; időjárásálló képességét sok éven át megőrzi. Enyhe szagú, tökéletes tapadást biztosít új és régi fafelületeken egyaránt, továbbá sima, nem vízáteresztő felületeken is.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Tetőfödémre, gerendákra, széldezkákra, fakeretekre, falborításokra és ablakredőnyökre. Fakapukra és istállóajtókra, ültetvényes faládákra, kerítésekre, kaptárokra. Horganyzott vagy műanyag csatornákra és vízelvezetőkre, színesfémből vagy galvanizált fémből készült garázsajtókra és kerítésekre. Kültéri használatra, a ház alapzatának vakolatára, falazatokra, cement felületekre.

FELÜLETEK:

Fa

Minden típusú fára, újra és régire, szárazra és nedvesre, durván fűrészelt és simára gyalult felületekre.

Fém Pala

Kezeletlen horganyzott lemezre, rozsdakezelt vasra egyaránt.

Olyan pala szerkezetekre, melyeket több mint 6 hónapja kezeltek vagy amelyek folyamatosan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak.

Vakolt felület, cement és falazat

Jó tapadó képességgel rendelkező új és régi felületekre, bel- és kültérben egyaránt.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:

8 előre kevert szín. Továbbá RAL, NCS színekártyák színeire keverhető.

A fenti információk nem tekinthetők teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk át. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék felhasználási körülményeit, illetve azt a sok tényezőt, amely a termék használatát és alkalmazását befolyásolja. Elhárítjuk a felelősséget az olyan károkért, amelyek a termék utasításaink ellenére történő vagy nem megfelelő célra történő használatából erednek. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

Fényességi fokozat:	selyemfényű
Fedőképesség:	10-12 m ² /l/első réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület porozitásától és érdességétől.
Kiszerelések:	750 ml; 2,5 l
Hígítás:	vízzel
Felhordási mód:	ecset, henger, szórás
Száradási idő: (20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett)	Száraz kb. 1 óra múlva. A második réteg az első réteg száradása után vihető fel.
Kötőanyagok:	Rendkívül rugalmas, repedésáthidaló kopolimer emulzió. Kiváló megkötés fokozottan előregedett, vagy nedves fa, lélegző, erősen tapadó és vízálló felületeken is.
Pigmentek:	Szerves, vasoxid pigmentek, melyek segítségével jó fedőképességű árnyalatok érhetőek el.

FELHASZNÁLÁS:

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A festendő felület legyen száraz és pormentes. Festés alatt a levegő hőmérséklete legyen +5°C felett. A festés és száradás alatti alacsony és fagy közeli hőmérsékletek (ideértve a felület hőmérsékletét is) csíkosodáshoz, foltosodáshoz vezethetnek. Ecsettel való felhordás esetén ne alkalmazza a festéket direkt napsütésben vagy napsütötte felületen, mert ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a festési munka végeredményét, illetve nem kívánt filmképződéshez vezethet.

FIGYELEM! Hőre lágyuló tulajdonsága miatt az ablakok és ajtók záródó részeire ne használja a festéket.

2) FELHORDÁS:

Használat előtt alaposan keverje el a festéket. Nedves állapotában a festék a végső színhatásnál világosabb árnyalatú. A színekártya szerinti végső árnyalatot a festék száradás után éri el. Száraz és elhasználadott felületekre hordjon fel egy réteg hígított Időjárásálló festéket – 9 rész festék, 1 rész víz –, majd fedőrétegnek vigyen fel hígítatlan Időjárásálló festéket. Szórásnál hígítsa a festéket 10%-ban vízzel.

A kifröccsenő festékcseppeket mossa le azonnal nedves törlőruhával.

A fenti információk nem tekinthetők teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk át. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék felhasználási körülményeit, illetve azt a sok tényezőt, amely a termék használatát és alkalmazását befolyásolja. Elhárítjuk a felelősséget az olyan károkért, amelyek a termék utasításaink ellenére történő vagy nem megfelelő célra történő használatából erednek. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

3) SPECIÁLIS HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A kezelendő felülettől függően az alábbi tulajdonságokra kell figyelni:

Fa

Szivárgó fagyanta a festék leválását okozhatja, ezért azt el kell távolítani. Az eltávolítást követően mossa le a felfelület nitro hígítóval. A rozsdás szögeket, vasalkatrészeket először rozsdagátló alapozóval kell kezelni.

Az időjárás viszontagságainak közvetlenül kitett felfelületek, különösképpen a gombásodásra hajlamos puhafák esetén javasoljuk megfelelő termékekkel való előkezelést.

Az alapozó réteg teljes száradása után hordjon fel 2 réteg hígítatlan K60 festéket.

Az alapozás tökéletes és teljes körű favédelmet biztosít, amely növeli mind a festékréteg, mind a fa tartósságát.

Fém

Minden rozsdásodó anyagot előkezelni kell rozsdagátló alapozóval. Távolítsa el az olajos vagy horganyzott maradványokat az új horganyzott lemezekről egy ammónia kötésű tisztító segítségével, felületaktív anyaggal + dörzsanyaggal (erős univerzális tisztító, súrolópor), majd mossa le vagy gőzzel tisztítsa meg alaposan. Ezután érdesítse meg kicsit a felületet egy finomszálú drótszivacs segítségével – ne használjon csiszolópapírt. Hagyja hosszabb ideig száradni.

Pala, vakolt felület, beton, falazat

Az újonnan vakolt felületek legyenek légszárazak, a vakolást követően teljen el legalább 3 hét. Minden javított vakolt felületet érdemes savval maratni.

A rozsdásodó vas felületeket rozsdagátló alapozóval kell előkezelni. Világos színek esetén, amennyiben szükséges, ellenőrizze a vakolatot, hogy nem maradt-e rozsdásodó vasat tartalmazó homok rajta.

Azon felületeket, ahol kivirágzás történt kalcium-karbonát, salétrom vagy hasonló vegyületek jelenlétének köszönhetően, savval kell maratni.

Újrafestés

A szennyeződések és a por eltávolítása után a K60 festéket mindenféle különleges előkészület – mint például csiszolás, dörzsölés vagy kaparás – nélkül bármikor újra lehet alkalmazni.

A K60 festéket akár régi, elhasznált rétegekre is minden nehézség nélkül rá lehet festeni, legyen az fakátrány, olajfesték, lakk, pác vagy emulzió. A K60 festék alkalmazása előtt csiszolja le a sima, fényes felületeket.

A teljesen megrepedt, pattogzó festékmaradványokat távolítsa el egészében (harántos tapadási teszt), mert ezek a festék újra felvitelekor akadályozhatják a tapadást.

Ismeretlen jellegű régi festékrétegeken mindig végezzen próbafestést.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Használat után mossa le azonnal szappanos vízzel a szerszámokat.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (Kategória A/d): 130 g/l (2010). Ez a termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.

Tárolás és hulladékkezelés: Használatot követően szorosan zárja vissza a kannákat. Tárolja száraz, hűvös és fagymentes helyen, csak teljesen üres, száraz kannák újrahazsnosíthatók. A folyékony hulladékot tartalmazó kannákat szállítsa hulladéklerakóhelyre.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a thenordicmark KFT-től igényelhető.

Figyelmeztető és Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 – Kizárólag szabadban, vagy jól szellőző helyen használható.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

EUH211 – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

EUH208 - 1,2-benzizotiazol -3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke-t tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Gyártási idő: Lásd a kannán (év/hó/nap). Bontatlan gyári csomagolásban, gyártástól számított legalább 5 évig eltartható.

Gyártási hely: EU

Forgalmazza: thenordicmark KFT

1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com; www.thenordicmark.com/hu