

SZILIKÁT ALAPOZÓ



- * kálium-szilikát alapú, szervesetlen alapozó oldat
- * alkalmas kültéri beton, mész-, mész-cement vakolatok és mészhomok téglalapozó festésére

TERMÉKTÍPUS:

Szervesetlen, egykomponensű, kálium-szilikát alapú homlokzati alapozó festék, mely alkalmas a Kivitex Szilikát Festék fedőfesték alá.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas kültéri beton, mész-, mész-cement vakolatok és mészhomok téglalapozó festésére. Alkalmas mész-, mész-cement és szilikát alapú festékekkel kezelt falfelületek átfestésére. Alkalmas lakóépületek, kereskedelmi egységek, raktárok stb. falainak festésére. Speciális rendeltetésű építmények festésére is alkalmas, mint pl. légvédelmi óvóhelyek, víztornyok stb.

MŰSZAKI ADATOK:

Fedőképesség:	2 – 4 m ² /l/réteg, keverékben alkalmazva (Szilikát alapozó és Kivitex Szilikát Festék keveréke) 1:2 keverési arányban 1 – 3 m ² /l/réteg, vízzel hígítva 1:1 hígítási arányban A valódi fedőképesség függ a festendő felület érdességétől, a festési körülményektől, és a felhordás módjától.
Kiszerezések:	3 l; 10 l
Hígítás:	Vízzel
Felhordási mód:	Ecset, henger.
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Átfesthető 12 óra elteltével.
Időjárásállóság:	Jó, ipari és tengeri környezetben is.
Sűrűség:	1,0 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő hőmérséklete legyen legalább +8°C fölött, relatív páratartalma pedig 80% alatt. A színeltéréseket elkerülendő, kerülje a festék napsütésben vagy esős időben való felhordását.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Festetlen felületek:

A friss beton felületeket legalább 4 hét száradási és kikeményedési idő után lehet lefesteni, de a javasolt száradási idő egy teljes fűtési szezon. A friss vakolat teljes száradás és kikeményedés után festhető. A száradási/kikeményedési idő függ a vakolat textúrájától (pl. mészcement arány), a száradási körülményektől és a felhordott réteg vastagságától.

Távolítsa el a felületről a port, a sólerakódásokat és egyéb szennyeződések. A beton zsaluzatba öntött betonfelületek mechanikus tisztítást igényelnek, pl. homokszórást, ezzel alakítható ki a megfelelő felületi struktúra. Az üvegszerű, fényes cementtej foltokat tisztítsa pl. homokszórással, csiszolással vagy magasnyomású mosással.

Korábban festett, kültéri felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a sólerakódásokat és egyéb szennyeződések. A penészes vagy algás felületeket mossa le Tikkurila Penészgátló lemosóval, lentről felfele haladó mozdulatokkal. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket, majd csiszolja meg a felületet. A szerves festékrétegeket távolítsa el egészében festéklemaróval, forró vizes magasnyomású lemosással vagy homokszórással. Alkalmazza a felület típusának és szerkezetének megfelelő tisztítási eljárást (pl. acélkefe, forró vizes magasnyomású mosás vagy vizes csiszolás). Felületkezelés előtt távolítsa el a töredezett betontörmelék. Az acélelemekről távolítsa el rozsdát, majd alkalmazzon megfelelő kitöltő habarcsot.

Az alapozni nem kívánt felületeket, mint pl. ablakkeretek, természetes kő, klinker burkolótégla vagy fémalkatrészek, védje takarással. Az esetleges fröccsenéseket mossa le azonnal tiszta vízzel.

Azbeszt tartalmú alapfelületek esetén be kell tartani az erre vonatkozó, hatályos jogszabályokat.

FELÜLETJAVÍTÁS:

Az esetleges repedéseket, nyílásokat, felületi egyenetlenségeket töltsse ki és hozza szintbe a betonfelülettel – használjon megfelelő javító habarcsot. Javítást követően vakolja be a felületet mészcement vakolattal. A javított felületszakaszok csak a kitöltő habarcs teljes kikeményedése és száradás után festhetőek.

2) FELHORDÁS:

Stabil kültéri felületek:

Alapozza a felületet Tikkurila Szilikát Alapozó és Kivitex Szilikát Festék 1:2 arányú keverékével.

Porózus kültéri felületek:

A porózus, nedvszívó felületeket alapozza nedve-a-nedvesre eljárással Tikkurila Szilikát Alapozó és víz (keverési arány 1:1) keverékével.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A már megszáradt terméket mossa le Pensselipesu festőszerszám-tisztítóval.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:



Tartalmaz: Kálium-szilikát. SÚLYOS SZEMKÁROSODÁST OKOZHAT. Ne lélegezze be a keletkezett permetet. Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazható. Viseljen megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és -szemüveget. Szembejutás esetén öblítse ki azonnal bő tiszta vízzel, majd forduljon orvoshoz. Gyermekek kezébe nem kerülhet. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória):

A/h, 30 g/l (2010)

A termék kevesebb, mint 30 g/l VOC-t tartalmaz.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu