



TIKKURILA
MIRANOL KORISTEMAALI
DEKORÁCIÓS FESTÉK FÉMES CSILLOGÁSSAL / ARANY, EZÜST, RÉZ

TERMÉKTÍPUS Oldószeres akrilfesték dekoratív festéshez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Beltéri dekorációs elemek és tárgyak festésére.

TERMÉKJELLEMZŐK Új és korábban festett fa- vagy fémfelületek dekoratív festéséhez



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

MIRANOL KORISTEMAALI

MŰSZAKI ADATOK

Színárnyalatok	Arany, ezüst és réz.
Fedőképesség	10-13 m ² /l
Kiszerezések	0,1 l, 1 l
Felfordási mód	Ecsettel, hengerrel (rövidszőrű mohair henger) vagy hagyományos szórással. Hagyományos szórás: fúvóka 1,4-1,8 mm - hígítás 20-25%
Száradási idő (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Porszáráz 1 óra elteltével. Teljes száradás 24 óra elteltével.
Sűrűség (kg/l)	0,9 -1,2 kg/l az árnyalat függvényében, ISO 2811
Moshatóság	Ellenáll a nedves ruhával történő könnyű áttörlésnek.
Szilárdanyag-térfogat (%)	30
Tárolás	Tűri a hidegben való szállítást és tárolást. A nem megfelelően lezárt, vagy sérült kannák tartalma nem sokáig tárolható és felhasználható.

MIRANOL KORISTEMAALI

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak kell lennie, a hőmérsékletnek legalább +5°C-nak, a levegő relatív páratartalmának pedig 80% alatt kell lennie.

Felület előkészítése

Festetlen felületek:

Tisztítsa meg a felületeket a szennyeződésektől, portól, zsírtól, olajtól, rozsdától stb.

A faanyag kiegyenlítéséhez és lezárásához Otex Tapadó Alapozó felhordása javasolt, a fedőfesték színéhez közel álló színben. Javasolt alapozó színek: arany fedőfesték alá TVT X029; ezüst fedőfesték alá TVT H168; réz fedőfesték alá TVT J123.

Fém felületeken alkalmazzon világosszürke Rostex Super korróziógátló alapozó festéket. A beltéri, száraz környezetben található acél felületek közvetlenül festhetők MIRANOL dekorációs festékekkel, alapozó réteg felhordása nélkül. Az alumínium felületeket festés előtt érdesíteni szükséges.

Korábban festett felületek:

Tisztítsa meg a felületet Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le alaposan vízzel és hagyja megszáradni. A felpattogzott, leváló festékréteget távolítsa el kaparóval, majd csiszolja egyenletesre a megtisztított felületet. A repedéseket és üregeket töltsse ki megfelelő töltőanyaggal, majd csiszolja le kijavított részeket és távolítsa el csiszolás során keletkezett port.

A rossz állapotban lévő fapelületeket hordjon fel elsőként Otex Tapadó Alapozó festéket, a fedőfestékhez közel álló színben. Javasolt alapozó színek: arany fedőfesték alá TVT X029; ezüst fedőfesték alá TVT H168; réz fedőfesték alá TVT J123. Fémfelületek festése előtt alkalmazzon világosszürke Rostex Super korróziógátló festéket.

Alapozás

A rossz állapotban lévő fapelületeket hordjon fel elsőként Otex Tapadó Alapozó festéket, a fedőfestékhez közel álló színben. Javasolt alapozó színek: arany fedőfesték alá TVT X029; ezüst fedőfesték alá TVT H168; réz fedőfesték alá TVT J123. Fémfelületek festése előtt alkalmazzon világosszürke Rostex Super korróziógátló festéket.

Felhordás

Felhordás előtt és időnként az alkalmazás során, keverje fel alaposan a festéket, ezáltal elkerülhető a metál pigmentek lerakódása által okozott foltos festés. Szükség esetén hígítsa a festéket 1050-es vagy 1032-es lakkbenzinnel. Hordja fel a terméket 1 vagy 2 rétegben ecsettel vagy hengerrel. Hagyományos szórás esetén hordja fel a terméket 2 rétegben.

Amennyiben elvárás a kopásállóság, befejező réteggént hordjon fel Unica Super (arany és réz színek felhordása esetén javasolt). A lakkréteg enyhén csökkenti a bevonat fényességi fokozatát.

A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu (szerszámtisztító) szerrel.

Karbantartási utasítások

Szükség esetén a festéstől számított kb. egy hónap elteltével: A felületet semleges (pH 6-8) mosogatószeres oldattal és puha tisztítókendővel enyhén tisztítsa meg. A nagyon szennyezett felületeket enyhe lúgos mosóoldattal (pH 8-10) és egy tisztítókendővel tisztítsa meg. Óvatosan öblítse le a felületet.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



A festés után a felületeket néhány hétig óvatosan kell kezelni, mivel a termék normál körülmények között körülbelül egy hónap után éri el végleges keménységét és tartósságát. Ha a felületeket a felületkezelés után hamarosan tisztítani kell, akkor puha tisztítókendővel enyhén tisztítsa meg őket.

FELÚJÍTÓ FESTÉS

A MIRANOL Dekorációs festékekkel kezelt felületek átfesthetők hasonló tulajdonságokkal rendelkező oldószeralapú festékekkel vagy alkid bevonatokkal. Lásd a Felület előkészítése szakaszt.

FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com www.d-mark.hu

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.