

MAGNETIC – MÁGNESEZHETŐ FESTÉK (MAGNETIC – MAGNETIC PAINT)



- * mágnesezhető felület
- * átfestve is tapad rajta a mágnes

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású speciális festék beltéri használatra. Mágnesezhető felületet hoz létre, melyek megtartják a kisebb méretű mágneseket. Erős mágnesek használata javasolt. Amennyiben a Magnetic szürke színétől eltérő színű felületet szeretne, fesse felül a mágnesezhető festéssel bevont felületet 1 vagy 2 réteg Tikkurila vízbázisú beltéri falfestéssel. Vastag rétegben felhordva, a fedőfesték csökkenti a mágnesek tapadását.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Száraz beltéri falfelületek. Alkalmas beton és glettelt felületeken, illetve gipszkarton és faforgácslemezekre való felhordásra.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:	szürke
Fényességi fokozat:	matt
Fedőképesség:	kb. 1,5 m ² /l, három rétegben felhordva
Kiszerezések:	0,5 l; 3 l
Hígítás:	ne hígítsa a festéket
Felhordási mód:	ecset, henger
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	száraz és átfesthető 24 óra múlva
Sűrűség:	kb. 2,60 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz. A levegő hőmérséklete legyen legalább +10°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer).

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu-val, óvatosan öblítse le, majd hagyja megszáradni. A fényes felületeket csiszolja matta egy csiszolópapírral, hogy biztosítsa a festék maximális tapadását. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt és felhasználás közben is, időnként alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a Magnetic-et 3 rétegben rövid szűrű hengerrel vagy ecsettel. Minél simább, egyenletesebb a mágnesezhető felület, annál jobban tapadnak a mágnesekek.

Tökéletesen sima felület kialakításáért hordja fel a festéket hengerrel, majd simítsa át a bevonatot acél spatulával. Az egyes rétegek felhordása közben hagyjon 24 óra száradási időt.

Elméleti kiadósság: 1 liter festék kb. 1,5 m² három rétegben történő lefestésére elég. Ez a mennyiség biztosítja az optimális mágneses hatást.

Amennyiben szükséges, a Magnetic-es felület 24 óra elteltével átfesthető Tikkurila vízbázisú beltéri falfestékekkel.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. Az eszközök tisztítása után a mosdókagylót alaposan mossa ki, mert a festékben lévő vaspor eldugaszolhatja a lefolyót.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet.

Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tisztítsa azt lehetőleg szárazon porszívóval, puha kefével vagy portörölkendővel. A nedves tisztítás nyomot hagyhat a felületen.

Egy hónap elteltével: lehetőleg száraz tisztítást alkalmazzon, porszívó, puha kefe vagy portörölkendő segítségével.



**Illékony szervesvegyület
(VOC) tartalom:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/i, 140
g/l (2010)**

A termék legfeljebb 140 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül az egészségre veszélyes anyagnak. Használja a terméket körültekintően. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat a helyi előírásoknak megfelelően, veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út
27-29. Tel: +36 1 348 3040
info.hu@thenordicmark.com
www.thenordicmark.com/hu