

TIKKURILA OPTIVA COLOUR



LEÍRÁS

Vízbázisú, teljesen - matt, akril, latex festék beltéri falak és mennyezetek dekoratív festésére lakó-, iroda- és közüzemi helyiségekben, valamint iskolákban és egészségügyi helyiségekben (kórházak, iskolák, óvodák, kertek), munkásszállókban és termelőüzemekben, valamint az élelmiszeriparban közvetlen élelmiszerrel való érintkezés nélkül. Színezhető.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Gipszkartonok, cementmészvakolatok festése, betonajzatok dekoratív festése, valamint régi bevonatok felújítása. A termék fa- és fémfelületeken is használható, a felhordás előtt a felületet megfelelő alapozóval kell alapozni.

TERMÉKJELLEMZŐK

JÓ FEDŐKÉPESSÉG

A FELÜLET ÉS A SZÍN TARTÓSSÁGA

- A festékszerkezet csökkenti a por és a szennyeződés behatolását a falszerkezetbe
- DÖRZSÁLLÓ

KIVÁLÓ ALKALMAZÁSI TULAJDONSÁGOK

- Nem csöpögő formula
- Nagyon jó tapadás a felülethez
- Könnyű alkalmazhatóság
- Optimális száradási idő

MINIMÁLIS ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET-TARTALOM

- A szabvány alatt - kevesebb, mint 5 g/l VOC-t tartalmaznak

OPTIVA COLOUR

TECHNIKAI ADATOK	
Bázisfesték	AP BÁZIS, C BÁZIS
Színárnyalatok	Színkártyák: Feel the Color, Feel the Color 2020, Color NoW 2022, Color NoW 2023. Fehér és színek a Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS, RAL,. Az árnyalatok palettája több mint 13 000 színhez.
Fényességi fokozat	Teljesen matt. A PN-EN 13300 fényességi osztály szerint [2].
Fedőképesség	Egy rétegben legfeljebb 12 m ² /l. A fedőképesség nagymértékben függ olyan tényezőktől, mint a nedvszívó képesség, a felület textúrája, a felhordási módszer és a szín.
Kiszerezések	AP bázis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C bázis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Hígítás	Víz. Szükség esetén 5%-ban hígítsuk vízzel.
Felhordási mód	Ecsettel, hengerrel, szórással (fúvóka: 517, nyomás: 180-200 bar).
Száradási idő	+23°C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalom mellett a festéknek kb. 1 óra kell a száradáshoz. A következő rétegek felvitele között legalább 4 órának kell eltelnie.
Sűrűség (kg/l)	AP bázis - kb. 1,35, C bázis - kb. 1,28 (színtől függően).
Nedves dörzsállóság	2. osztály (PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007 szerint). Abban az esetben, ha a szennyeződés felületén, használhat víz és kíméletes mosószer oldatot.
Szilárdanyag-tartalom (%)	53
VOC	Cat. A/a. A termék minimális mennyiségű illékony szerves vegyületet tartalmaz 5 g/l alatt (a vonatkozó szabvány szerint). 2010 óta a megengedett VOC-tartalom kevesebb, mint 30 g/l.

OPTIVA COLOUR

Tárolás

Védje a fagy és a közvetlen napfény ellen. Tárolja és szállítsa szorosan zárt kannában/dobozban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. A következő felhasználásig gondosan zárja le a dobozt. A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékletű, időjárásálló tartályokban kell szállítani és tárolni. A terméket olyan tartályokban kell szállítani és tárolni, amelyek védik a légköri hatásoktól. A tárolási és szállítási hőmérsékletnek +5°C és +25°C között kell lennie. Használat után azonnal szorosan zárja le a csomagolást. A szorosan lezárt csomagolást olyan helyiségben kell tárolni, amelynek hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5°C-nál és nem lehet magasabb +25°C-nál. Fagytól és közvetlen napfénytől óvni kell.

OPTIVA COLOUR

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Alkalmazási feltételek

A festendő felületeknek száraznak kell lenniük, a levegő hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5°C-nál és nem lehet magasabb +25°C-nál, a levegő relatív páratartalma 80% alatt.

Felület előkészítése

Festetlen felületek:

Friss vakolt és beton felületeket 4 hét száradási és kikeményedési idő elteltével szabad festeni. Gipszkarton, papírkarton, glettelt felületek teljesen megszáradt állapotban festhetők. Tisztítsa meg ezeket a felületeket a portól és a szennyeződésektől, simítsa ki az egyenetlenségeket megfelelő töltőanyaggal. Ezután vigyen fel egy réteg Tikkurila Optiva Primer alapozót. Lehetőség van a felület alapozására max. 30%-ban vízzel hígított Tikkurila Optiva Colour-al is.

Korábban festett felületek:

A felületet a festés előtt mossa le, és távolítsa el a zsírt és a szennyeződéseket, valamint a régi festék lepergő darbjait. Csiszolja le a fényes felületeket, és egyenlítse ki az egyenetlenségeket megfelelő töltőanyaggal. Ezután vigyen fel egy réteg Tikkurila Optiva Primer alapozófestéket. Lehetőség van a felület alapozására max. 30%-ban vízzel hígított Tikkurila Optiva Colour-al is. Fedőréteggént alkalmazzon két réteg Tikkurila Optiva Colour festéket.

Ragasztóval vagy mészfestékkel festett felületek:

Alaposan távolítsa el a mész- vagy ragasztófestéket. Tisztítsa meg a felületeket a portól és a szennyeződésektől, egyenlítse ki az egyenetlenségeket megfelelő töltőanyaggal. Ezután vigyen fel egy réteg Tikkurila Optiva Primer alapozót. Lehetőség van a felület alapozására max. 30%-ban vízzel hígított Tikkurila Optiva Colour-al is.

Figyelem: Festés ellenőrizze a glettelt felület stabilitását, törölje át kézzel a felületet. Amennyiben ezt követően a keze poros marad, a felület laza, porózus szerkezetűnek mondható és mélyalapozó -Tikkurila Suprabilit - felhordását igényli.

Fedőréteg

A festés előtt azonos gyártási sorozatból elegendő mennyiségű (hígítás esetén pedig megfelelő mennyiségű, azonos hígítású) festéket készítsen elő, hogy elkerülje az esetleges színkülönbségeket. Festés előtt alaposan keverje fel a festéket. Az felület porozításától függően 2 réteg Tikkurila Optiva Colour festékréteget alkalmazzon. A különösen gyenge fedőképességű (a színezési rendszeren belül megjelölt) színek esetében további rétegek felhordása lehet szükséges. Abban az esetben, ha a színezési rendszerben gyengén fedő (LH) és intenzív színeket alkalmazunk C bázisból, ajánlott a Tikkurila Optiva Primer alapozófesték használata, amely a fedőfesték színéhez közeli színre van színezve. A maszkolószalagot a festés után azonnal el kell távolítani, mielőtt a festék megszárad. Ajánlott ANZA festőszerszámok használata. Notice: A PN-EN 13300 szerinti nedves dörzsöléssel szembeni teljes ellenálló képességet a bevonat a festés befejezésétől számított 28 nap elteltével éri el.

A szerszámok tisztítása

Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Tisztítás előtt a lehető legtöbb festéket távolítsa el a festőszerszámokról. A munka befejezése után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Mosás előtt a szerszámokat alaposan meg kell törölni, hogy a lehető legtöbb festéket eltávolítsuk.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Ne öntsön folyékony hulladékot a lefolyóba. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



OPTIVA COLOUR

Egészség és biztonság

Viseljen védőkesztyűt. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt. Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és reakció tömeget: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) és reakció tömege: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). A termék alkalmazása után zárt helyiségekben a szag eltűnéséig szellőztetni kell, és ezt követően a helyiségek alkalmasak a használatra. Tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.