



## TIKKURILA OPTIVA PRIMER



### TERMÉKTÍPUS

Vízbázisú, mélymatt akril alapozó beltéri falakra és mennyezetekre. Használható fehér színben vagy színezéshez\*.

\* AP bázisból elérhető árnyalatok.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET** Gipszkarton, vakolat, mész-cement vakolatok és betonfelületek festésére tervezve.

### TERMÉKJELLEMZŐK

#### CSÖKKENTETT FEDŐRÉTEG-FOGYASZTÁS

- Csökkentett abszorpció (felszívódás) a felszínen  
EGYSÉGES ALAPOZOTT FELÜLET

- A fedőréteg jobb tapadása

#### EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETBARÁT

- Környezetbarát összetétel és a legmagasabb minőség, amelyet a nemzetközi EU ökocímke tanúsítvány is megerősít.

- A Lengyel Allergológiai Társaság ajánlása\*

- Az illékony szerves vegyületek minimális, az előírt szabvány alatti tartalma - 1,5 g/l alatt

\* A Lengyel Allergológiai Társaság (PTA) ajánlása a termékre vonatkozik, miután a festett felület teljesen megszáradt és a helyiséget alaposan kiszellőztették.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

# OPTIVA PRIMER

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Alapfestékek</b>	AP BÁZIS
<b>Színárnyalatok</b>	Világos árnyalatok a Tikkurila Symphony színekártyából. Az összetétel miatt a termék árnyalata eltérhet a színekártyán szereplő árnyalattól.
<b>Fényességi fokozat</b>	Teljesen matt.
<b>Fedőképesség</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l egy rétegben. A fedőképesség nagymértékben függ olyan tényezőktől, mint a felszívódó képesség, az aljzat textúrája, a felhordási módszer és a szín.
<b>Kiszerezések</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l
<b>Hígítás</b>	Víz. Szükség esetén 5%-ban hígítsuk vízzel.
<b>Felhordási mód</b>	Ecsettel, hengerrel, szórással (fúvóka: 515, nyomás: 150 bar).
<b>Száradási idő</b>	+23°C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalom mellett a festéknek kb. 1 óra kell a száradáshoz. Fedőfestékkel átfesthető min. 4 óra elteltével.
<b>Sűrűség (kg/l)</b>	Kb. 1,4
<b>VOC</b>	Kat. A/g. 2010 óta a megengedett VOC-tartalom kevesebb, mint 30 g/l. A termék minimális mennyiségű illékony szerves vegyületet tartalmaz - 1,5 g/l alatt.
<b>Tárolás</b>	Védje a fagy és a közvetlen napfény ellen. Tárolja és szállítsa szorosan zárt tartályokban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. A következő felhasználásig gondosan zárja le a dobozt.

# OPTIVA PRIMER

## ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

### Alkalmazási feltételek

A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5°C-nál és nem lehet magasabb +25°C-nál, a levegő relatív páratartalma 80% alatt kell, hogy legyen.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

#### Festetlen felületek

A friss vakolt vagy beton felületeket 4 hét száradási és kikeményedési idő elteltével szabad festeni. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések, amelyek ronthatják a festék tapadását. A fal sérüléseit, egyenetlenségeit töltse föl és egyenlítse ki a megfelelő töltőanyaggal.

#### Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet, távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések, és a laza, lepergő festékrétegeket. A fényes felületeket csiszolja le, az esetleges egyenetlenségeket javítsa ki megfelelő töltőanyaggal.

Korábban enyves, vagy meszes festékekkel kezelt felületek:

A meszes vagy enyves festékréteget távolítsa el egészen a vakolatig. Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések, az esetleges egyenetlenségeket, lyukakat pedig javítsa ki megfelelő töltőanyaggal.

### Felhordás

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Alapozza a festetlen felületeket egy réteg Optiva Alapozóval. Az erősen nedvszívó felületeket alapozza 5%-ban hígított Optiva Alapozóval, hagyja megszáradni, majd hordjon fel a felületre még egy réteg alapozót ezúttal hígítatlanul. A fedőfesték min. 4 óra elteltével hordható fel.

### A szerszámok tisztítása

Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Tisztítás előtt a lehető legtöbb festéket távolítsa el a festőszerszámokról. Mosás előtt a szerszámokat alaposan át kell törölni, hogy a lehető legtöbb festéket eltávolítsuk.

### Környezetvédelem és hulladékkezelés

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Ne öntse a folyékony hulladékot a csatornába. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. A festékpazarlás minimalizálása érdekében becsülje meg, hogy mennyi festékre lesz szüksége. A festék újrafelhasználásával hatékonyan minimalizálható a termékek életciklusa során keletkező környezeti hatás. A fel nem használt festéket hasznosítani kell újrafelhasználás céljából.

### Egészség és biztonság

Viseljen védőkesztyűt. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezzen be a permetet vagy ködöt. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakcióötömegét (C(M)IT/MIT (3:1)) tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmazza: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) reakcióötömege. Ha a permetezés során a szellőzés nem megfelelő, használjon AP kombinált szűrővel ellátott, gáz-porszűrős légzőkészüléket (EN405:2001). A termék zárt helyiségekben történő felhordása után a szag eltűnéséig szellőztessünk, és ezt követően a helyiségek alkalmasak a használatra. Tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen. A Lengyel Allergia Társaság ajánlása a termékre vonatkozik, miután a festett felület teljesen megszáradt és a helyiséget alaposan kiszellőztették.

### FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. Tel.: +36 1 348 3040

[info.hu@thenordicmark.com](mailto:info.hu@thenordicmark.com) [www.thenordicmark.com/hu](http://www.thenordicmark.com/hu)

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53, Heidehofintie 2 • FI-01301 Vantaa Finland • England • Tel. +358 20 191 2000

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.