



TERMÉKLEÍRÁS 02.09.2022

TIKKURILA OTEX TAPADÓ ALAPOZÓ



LEÍRÁS


Gyorsan száradó alkid alapú tapadó alapozó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Speciális tapadást igénylő beltéri felületekhez. Külső ablakszárnyakhoz is, amelyeket korábban poliuretán és savval kikeményített festékekkel festettek, kivéve a kültéri fa keretekhez.

TERMÉKJELLEMZŐK

Alkalmas alapozónak és közbenső festéknek új és korábban festett felületekhez egyaránt. Az Otex jól tapad a különleges tapadást igénylő felületeken, mint például üveg, csempe, üvegszál, PVC műanyag, alumínium, cinkbevonatú fémlemez, valamint alkid és savas keményítésű festékekkel festett felületek.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

OTEX

TECHNIKAI ADATOK

Bázisfesték	AP BÁZIS, C BÁZIS
Színárnyalatok	Színkártyák: Symphony Color System, Feel the Color 2020, Color Now 2022 A Tikkurila Symphony 2436 színkártya szerint színezhető. A színpontosság nem tökéletes. Az AP bázisfesték fehér és színezett (az A bázisfesték színezőanyag-mennyiségének fele) formában egyaránt használható. A C-bázisfestéket csak színezettként lehet használni.
Fényességi fokozat	Teljesen matt.
Fedőképesség	8-10 m ² /l.
Kiszerezések	AP BÁZIS: 0,333 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C BÁZIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Felhordási mód	Ecsettel, szórással vagy hengerrel, Airless szórás esetén - fúvókaméret: 0,011"-0,015", azaz 0,280-0,380 mm - hígítás 0-10 térfogatszázalékban
Száradási idő	Kb. 1 óra elteltével porszár. Másnap csiszolható és átfesthető.
Sűrűség (kg/l)	1,4 kg/l fehér, ISO 2811
Szilárdanyag-térfogat (%)	48
VOC	EU VOC- határérték (A/I kategória) 500g/l (2010). Az Otex VOC tartalma max. 500 g/l.
Tárolás	Hidegben való tárolás vagy szállítás nem befolyásolja. A rosszul zárt kannák/dobozok rosszul viselik a hosszú távú tárolást.

OTEX

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak, a hőmérsékletnek legalább +5°C-nak, a levegő relatív páratartalmának pedig 80% alatt kell lennie.

Felület előkészítése

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések. Mossa le a felületet tisztítószerrel és óvatosan öblítse le vízzel. Csiszolja matta a felületet. Távolítsa el a csiszolóport.

Alapozás

Használat előtt keverje fel jól az Otextet, és ha szükséges, ecsettel történő felvitelhez hígítsa az 1050-es hígítóval (lakkbenzin) szóráshoz pedig a 1032-es hígítóval. Az Otextet ecsettel, hengerral vagy szórással kell felhordani.

Az Otex tapadó alapozó jól kiegyenlít, így a csiszolás gyakran szükségtelen. Ha nagyon sima felületet szeretne, finom száraz csiszolópapírral csiszoljon.

A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat 1050-es hígító (lakkbenzin) vagy Tikkurila Pensselipesu (szerszámtisztító) szerrel.

Karbantartási utasítások

Ha szükséges, legkorábban a festéstől számított kb. 1 hónap elteltével:

Tisztítsa meg a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószeres oldattal és puha kefével, szivaccsal vagy tisztítókendővel. A nagyon szennyezett felületeket enyhe lúgos (pH 8-10) tisztítóoldattal és egy törőkendővel vagy szivaccsal tisztítsa meg. Óvatosan öblítse le a felületet.

A termék normál körülmények között egy hónap után éri el végső keménységét és tartósságát, ezért a felületeket néhány hétig óvatosan kell kezelni. Ha a felületeket a felületkezelés után hamarosan tisztítani kell, akkor puha kefével vagy nedves tisztítókendővel enyhén tisztítsa meg őket.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Kerülje a lefolyókba, vízrendszerekbe és a talajba történő kiömlést. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat újrahasznosítsa, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

Tartalmaz: szénhidrogének, C9, aromás, szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, <2% aromás.

Figyelmeztetés. Gyúlékony folyadék és gőz. Álomosságot vagy szédülést okozhat. A vízi élővilágra káros, hosszan tartó hatású. Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a termék tartálya vagy címkéje. Gyermekek elől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülni kell a köd/gőzök/permet belélegzését. Csak a szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Figyelmeztetés! Szóráskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt.



GHS02

GHS07

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest,

Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com

www.thenordicmark.com/hu