

## PARKETTI ÄSSÄ 80 – PADLÓLAKK GYORSAN SZÁRADÓ LAKK



- \* környezetbarát receptúra
- \* csiszolt beltéri fafelületek alapozó-, fedő- és felújító lakkozására
- \* korábban festett fapadlók felújító lakkozására

### TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású poliuretán-akrilát padló-lakk beltéri felületekre.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Parketták és deszkapadlók, valamint enyhe mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett beltéri fa felületek lakkozása. Alkalmas csiszolt beltéri fafelületek alapozó-, fedő- és felújító lakkozására. Alkalmas korábban festett fapadlók felújító lakkozására. Festés előtt végezzen tesztfestést kis felületen.

### MŰSZAKI ADATOK:

<b>Színek:</b>	Nem színezhető.
<b>Fényességi fokozat:</b>	Fényes
<b>Fedőképesség:</b>	Ecset: 7 – 10 m <sup>2</sup> /l/réteg. Filc spatula: 10 – 12 m <sup>2</sup> /l/réteg. Acél spatula: 20 – 25 m <sup>2</sup> /l/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
<b>Kiszerezések:</b>	1 l; 5 l; 10 l
<b>Felhordási mód:</b>	Spatula vagy ecset.
<b>Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)</b>	A rétegek közötti száradási időt lást a felhordási utasításoknál. Használatba vehető az utolsó réteg felhordása után 12 órával. Az első két hétben kerülje a felület intenzív terhelését. Az első hét alatt ne helyezzen olyan tárgyakat (pl. szőnyeget) a padlóra, amelyek gátolhatják a teljes száradást.
<b>Szárazanyag-tartalom (%):</b>	kb. 30
<b>Sűrűség:</b>	1,0 kg/l (ISO 2811)
<b>Kémiai ellenállás:</b>	Túri pl. a lakkbenzinnel való letörlést, de nem túri a hígítókat.
<b>Moshatóság:</b>	Nagyon jó, általános tisztítószerekkel mosható (SFS 3755)
<b>Tárolás:</b>	Fagytól védendő.

A főnti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleírásón jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

## **FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz és tiszta, portól, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésektől mentes. A levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább +15°C, a levegő relatív páratartalma pedig 30 - 80% között. Szükség esetén a termék vízzel hígítható.

## **FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE**

Csiszolja meg a felületet szálhosszanti irányban (100-as vagy 120-as csiszolópapírral). Távolítsa el a csiszolásakor keletkezett port.

## **ALAPOZÓ LAKKOZÁS:**

### **Csiszolt, kezeletlen fafelületek:**

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Öntse a lakkot a padlóra, majd terítse el a felületen szálhosszanti irányban haladva, rozsdamentes acél lehúzóval. Hagyjon kb. 1 órányi száradási időt, majd ezt követően, szükség esetén csiszolja mattrá a felületet (150-es csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port. Hordjon fel további 1-2 réteg padlólakkot. Két réteg között hagyjon 30-60 percnyi száradási időt.

### **Iparilag kezelt fapadlók vagy korábban festett/lakkozott fapadlók:**

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Távolítsa el a padlóról a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések. Az erősen megviselt állapotú fafelületeket csiszolja le a csupasz fáig, majd hordja fel a lakkot kezeletlen fafelületek lakkozására vonatkozó utasítások szerint. Csiszolja a felületet mattrá csiszológéppel (120-as vagy 150-es csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port, majd törölje át a felületet nedves, szőszmentes, puha törülközővel. Korábban festett/lakkozott felületek esetén végezzen minden esetben tesztlakkozást kis felületen. Hordja fel a Parketti-Ässä Padlólakkot 2-3 rétegben (flotex vagy mohair spatula használata esetén) vagy 1-2 rétegben (henger használata esetén).

**Figyelem!** A fényes lakk felhordása esetén henger használata nem javasolt!

Felhordás előtt végezzen próbálakkozást a felület egy kis részén, hogy meggyőződhessen a lakk megfelelőségéről az adott felületen.

### **Egyenetlen fapadlók:**

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Egyenetlen fapadlók lakkozására leginkább ecsettel való felhordás javasolt. Hordjon fel egy első vékony réteg lakkot, majd hagyjon legalább 1 óra száradási időt. Végezze a felhordást lemezenként, szálirányban.

Hordja fel a lakkot egyenetlesen és kerülje a körkörös, dörzsölő mozdulatokat. Csiszolja meg a felületet, majd távolítsa el a keletkezett port. Hordja fel a második réteg lakkot, majd hagyjon kb. 3 órányi száradási időt. A harmadik réteget hordja fel vastagon.

Miután az alapozó lakk megszáradt, hordjon fel 2-3 réteg fedőlakkot flotex-szel, vagy mohair spatulával. Felhordás előtt és közben is időnként keverje el a lakkot.

## **FEDŐLAKKOZÁS**

Alapozó lakkozás csiszolt fapadlókon:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Öntse a lakkot a padlóra, majd terítse el a felületen szálhosszanti irányban haladva, rozsdamentes acél lehúzóval. Hagyjon kb. 1 órányi száradási időt, majd ezt követően, szükség esetén csiszolja mattrá a felületet (150-es csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port. Hordjon fel további 1-2 réteg padlólakkot. Két réteg között hagyjon 30-60 percnyi száradási időt.

Fedőlakkozás pácolt vagy lakkozott fapadlókon:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Flotex vagy mohair spatula esetén hordja fel a padlólakkot 2-3 rétegben, henger használata esetén pedig 1-2 rétegben.

**Felújító lakkozás:** Gyárilag lakkozott vagy korábban lakkozott/festett parketta és fapadlók:  
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Tisztítsa meg a fafelületet minden zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződésektől. Az erősen kopott felületeket csiszolja vissza a csupasz fáig, majd végezze a felhordást a fent említett utasítások alapján. Csiszolja a felületet matta padlócsiszolóval (1-2 vagy 120-as csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port, majd törölje át a felületet nedves, szőszmentes, puha törülőkendővel. Lakkozás előtt végezzen tesztfestést kis felületen. Flotex vagy mohair spatula esetén hordja fel a padlólakkot 2-3 rétegben, henger használata esetén pedig 1-2 rétegben.

**Egyenetlen padlók:**

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Hordja fel a ParkettAssé Padlólakkot ecsettel. Elsőként hordjon fel egy vékony réteg lakkot, majd hagyjon 1 órányi száradási időt. Haladjon pár lemezzel egyszerre, szálhosszanti irányban való felhordással. Végezze a felhordást lassan, óvatosan, és kerülje a körkörös, dörzsölő mozdulatokat. Csiszolja meg a felületet, majd távolítsa el a keletkezett port. Hordjon fel egy második réteg lakkot, majd hagyjon kb. 3 óra száradási időt. A harmadik réteget hordja fel vastagon.

### **FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A kissé beszáradt festék eltávolítása Pensselipesu tisztítószerrel javasolt.

### **FELÜLET KARBANTARTÁSA:**

A kezelt felületek kb. 1 héttel a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. Ebben az időszakban kezelje óvatosan a felületet.

Tisztítás szükségessége esetén használjon puha kefé, nedves törülőkendőt vagy felmosót. A szennyezett felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószer vizes oldatával.

### **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS (EC 1272/2008):**

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A terméket ne öntse lefolyókba, vízrendszerekbe vagy a talajra. EC 1272/2008: Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT). Allergiás reakciót válthat ki. Felhordás alatt viseljen védőkesztyűt.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a thenordicmark KFT-től.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

### **FORGALMAZZA:**

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

[info.hu@thenordicmark.com](mailto:info.hu@thenordicmark.com) [www.thenordicmark.com/hu](http://www.thenordicmark.com/hu)