TIKKURILA

PANEELI-ÄSSÄ 20

SZÍNEZHETŐHETŐ LAKK, FÉLMATT

TERMÉKTÍPUS Vízbázisú, színezhető akril lakk beltéri használatra.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Beltéri fa panel burkolatok, falak és mennyezetek, valamint rönkfelületek.

TERMÉKJELLEMZŐK Különböző fa-, panel-, rönk-, beton- és téglafelületekhez száraz beltéren. Nem alkalmas padló vagy bútorok festésére.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

PANEELI-ÄSSÄ 20

MŰSZAKI ADATOK

Alapfestékek	EP bázis
Színárnyalatok	**Színkártyák:** Beltéri fapácok és lakkok színkártya, Időtlen áttetsző.
Fényességi fokozat	Félmatt.
Fedőképesség	Gyalult felületek: 8-12 m²/l. A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerelések	0,9 l, 2,7 l, 9 l
Felhordás módja	Ecset, szórás
Száradási idő (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	Kb. 30 perc után érintésszáraz. 2-3 óra múlva átfethető vagy csiszolható. Száradás utána következő napon használható. A lakkozott felület kb. 1 hónap múlva éri el a végleges keménységét.
Sűrűség (kg/l)	Körülbelül 1,0 kg/l, ISO 2811
Szilárdanyag-térfogat (%)	22
VOC	(A/e-kategória) 130g/l(2010) A Paneeli-Ässä VOC-tartalma max. 130 g/l.
Tárolás	Védje a fagytól.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

PANEELI-ÄSSÄ 20

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények
A festendő felületnek száraznak kell lennie, a környezeti hőmérsékletnek legalább +10 °C-nak és a levegő relatív páratartalmának 30-80%-nak kell lennie.

Felület előkészítése
Kezeletlen fafelületek:

Tisztítsa meg a fa felületét a szennyeződésektől és portól. Nedvesítse meg enyhén vízzel a felületet, hagyja megszáradni, és csiszolja le a laza rostokat. Távolítsa el a csiszolóport.

Korábban lakkozott felület:

A korábban lakkozott felületeket mossa le Maalipesu tisztítószerrel, és óvatosan öblítse le vízzel. Ha a lakkozott felület nagyon rossz állapotban van, távolítsa el teljesen festékeltávolítóval vagy csiszolással. Kezelje úgy, mint egy új fafelületet.

Lakkozás
Használat előtt és időnként használat közben a lakkot alaposan keverje fel az aljáig. Szükség esetén hígítsa vízzel. Vigyen fel két réteget szálirányban. Ha színezett terméket használ, először próbálja ki a terméket egy különálló fadarabon, hogy megbizonyosodjon a megfelelő színről. A kezelt felület végső színe a fa típusától, keménységétől és eredeti színétől, valamint a rétegek számától is függ. Az első réteghez a színezett lakkot 20-30%-ban vízzel hígítsa fel. Általában a kívánt színt és fényességet két réteg felvitele után lehet elérni. A felületeket mindig megszakítás nélkül, nagy panelfelületek esetén pedig egyszerre csak néhány panelt kezeljen, hogy egységes színt érjen el.

A szerszámok tisztítása
Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztítót az enyhén megkeményedett festék eltávolítására ajánljuk. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A Tikkurila Pensselipesu (szerszámtisztító) ajánlott a szerszámokról a megkeményedett festék tisztítására.

Karbantartási utasítások
Ha szükséges, legkorábban a lakk felvitelétől számított kb. 1 hónap elteltével. A felületet nedves tisztítóeszközzel, puha kefével, szivaccsal vagy tisztítókendővel és semleges (pH 6-8) tisztítószerrel enyhén tisztítsa meg. Ne hagyja a felületet nedvesen. A nagyon szennyezett felületeket enyhe lúgos (pH 8-10) tisztítóoldattal és pl. tisztítókendővel vagy szivaccsal tisztítsa meg. Óvatosan öblítse le a felületet.

Karbantartó kezelés
Fenntartó kezelés: A Paneeli-Ässä-vel kezelt felületeket hasonló vízbázisú lakkkal lehet újrafesteni. Lásd felület előkészítése.

Környezetvédelem és hulladékkezelés
A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság
Viseljen védőkesztyűt. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és reakciótömeget tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmaz: reakciótömege: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

FORGALMAZZA:
thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040
info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu