



TIKKURILA  
**PANSSARI AKVA**  
AKRILFESTÉK FÉMFELÜLETEKRE, FÉLMATT



**LEÍRÁS**

Akrilfesték.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET** Fémborítású tetőzetek és falak; acélszerkezetek, például ereszcatornák, lefolyócsövek és védőburkolatok.

**TERMÉKJELLEMZŐK**

Közvetlenül felhordható korábban alkid- vagy akrilfestékkel festett felületeken és iparilag bevont acéllemezeken (PVC, PURAL, POLYESTER, AKRIL). A kezeletlen cink-horganyzott acéltetőket, valamint az alumínium és acél felületeket először Rostex Super Akva alapozóval kell alapozni. Az alumínium felületeket alapozás előtt érdesíteni kell.



# PANSSARI AKVA

<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	
<b>Bázisfestékek</b>	A BÁZIS, C BÁZIS
<b>Színárnyalatok</b>	<b>Színkártyák:</b> Festékek fémtetőkhöz-színkártya, Festékek tetőkhöz színkártya, Homlokzat 760 színkollekció Tikkurila színekkal színezhető.
<b>Fényességi fokozat</b>	Félmatt.
<b>Fedőképesség</b>	Kb. 8 m <sup>2</sup> /l, egy rétegben (kb. 100-125 µm nedves filmvastagságnak felel meg szórás esetén).
<b>Kiszerezések</b>	A BÁZIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C BÁZIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
<b>Felhordási mód</b>	Ecsettel (T6) vagy szórással. Szóráshoz használjon airless szórófejet 0,013"-0,017" (névleges szög 40-50°), és szükség esetén hígítsa a terméket max. 10 térfogatszázalékra.
<b>Száradási idő</b>	1-3 óra. 24 óra elteltével átfesthető. (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)
<b>Sűrűség (kg/l)</b>	Kb. 1,0 kg/l, ISO 2811.
<b>Szárazanyag-tartalom (%)</b>	40
<b>VOC</b>	(A/i kategória) 140g/l(2010) A Panssari Akva VOC-tartalma max. 140 g/l
<b>Tárolás</b>	Védje a fagytól.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

# PANSSARI AKVA

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak és a környezet levegőjénél melegebbnek kell lennie. A festés és száradás alatt a levegő, a felület és a festék hőmérsékletének +5 °C felett kell lennie, a levegő relatív páratartalmának pedig 80% alatt kell lennie. A száradási időt erősen befolyásolja a levegő relatív páratartalma, a hőmérséklet és a szélesebbesség. A felület hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 °C-ot, hogy a víz ne párologjon el túl gyorsan. Ellenkező esetben a festékben például porozitás, fehélyagosodás és gyengébb tapadás alakulhat ki. Karbantartó festéskor kerülje az olyan körülményeket, ahol a festék gyorsan szárad (meleg és szeles körülmények). A Panssari Akva felhordási ideje némileg meghosszabbítható a festék vízzel történő, max. 10%-os hígításával. A túlzott hígítás és a kedvezőtlen körülmények közötti festés a festék megfolyását okozhatja. A festést úgy tervezze meg, hogy a festékrétegnek legyen elég ideje megszáradni az esti harmat beállta előtt. Ne fessen, ha nagy az esélye az esőnek.

### Összetevők keverése

Szükség esetén hígítsuk fel a max. 10 %-ban vízzel.

### Felület előkészítése

Korábban festett/ipari bevonattal ellátott felületek:

Távolítsa el az esetleges rozsdát (tisztítás St2 tisztasági fokozatig) és a leváló bevonat- vagy festékréteget kaparóval vagy drótkéfével. Mossa át a felületet Panssaripesu tisztítószerrel, és távolítsa el a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések, ecsettel, a használati utasítások mellett. Öblítse le gondosan a felületet, lehetőség szerint, magasnyomású mosóval. A csupasz fémfelületeket alapozza Rostex Super Akva alapozóval.

Festetlen, cink-horganyzott, acél és alumínium felületek:

Az új, cink-horganyzott acélfelületeket legkorábban a következő évben javasolt lefesteni. A legjobb tapadást mechanikai vagy vegyi érdesítéssel érhetjük el.

Távolítsa el a rozsdát kaparóvassal és drótkéfével (St2-es fokozatig). Távolítsa el az esetleges fehér rozsdát kéfével vagy csiszolással. Távolítsa el a felületről a vízben oldódó sókat, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések Panssaripesu tisztító folyadékkal és kéfével. Óvatosan öblítse le, majd hagyja megszáradni a felületet.

Az alumínium felületeket érdesítse meg felhordás előtt. Az érdesített alumínium, cink-horganyzott és acél felületeket alapozza 1 réteg Rostex Super Akva alapozóval.

Iparilag bevont felületek:

Határozza meg az eredeti bevonat típusát, állapotát és tapadását. Érdeklődjön a bevonat gyártójánál, hogy a bevonat karbantartó festéssel festhető-e, és hogy szükség van-e külön alapozóra. Részletes utasításokat a Tikkurila tetőfestési útmutatójában, a Tikkurila weboldalán vagy a Maailinja ügyfélvonalán talál.

### Felhordás

A megfelelően előkészített felületekre hordja fel a Panssari Akva festéket 1-2 rétegben. A javasolt szárazréteg-vastagság 50-80 µm. Használjon megfelelő ecsetet. Javasolt ecset: Tikkurila T6 tetőfestő ecset. Tetőcserep profilokat szórással ajánlott festeni.

A felület csúszósságát csökkentheti, ha csúszásmentesítő adalékanyagot kever a festékhez (1/3 l por/10 l festék). Csúszásmentesítés esetén hordjon fel két réteg festéket, a második réteg tartalmazza a csúszásmentesítő port.

### A szerszámok tisztítása

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel vagy Panssaripesu tisztítófolyadékkal.

# PANSSARI AKVA

## Karbantartási utasítások

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sokkal a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet Huoltipesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú elegyével.

Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb tisztítószeres oldattal (1 egység tisztítószer:1 egység víz). Tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

## Karbantartó kezelés

A Panssari Akva festékekkel kezelt felületeket Panssari Akva festékekkel lehet felújítani.

## Környezetvédelem és hulladékkezelés

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Egészség és biztonság

Viseljen védőkesztyűt. Tartalmaz 2,4,7,9-tetrametildec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ont (BIT) és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakciótmegét (C(M)IT/MIT (3:1)). Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmaz: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) reakciómassza.

## FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.:+36 1 348 3040

[info.hu@thenordicmark.com](mailto:info.hu@thenordicmark.com) [www.thenordicmark.com/hu](http://www.thenordicmark.com/hu)