



TIKKURILA
PANSSARI ROOF
FÉLMATT FESTÉK FÉMTETŐKHOZ

TERMÉKTÍPUS

Félmatt festék fémtetőkhöz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fémborítású tetőzetek és falak; acélszerkezetek, például ereszcsonnák, lefolyócsövek és egyéb fém védőburkolatok.

TERMÉKJELLEMZŐK

Horganyzott, valamint korábban alkid- vagy akrilátfestékekkel festett tetők és szerkezetek. Ipari bevonattal ellátott acéllemezre (PVC, PURAL, PE és akril) is alkalmas.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljes körűnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és a legjobb tudásunk szerint kerültek közzétételre. A termék minőségét az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni azokat a körülményeket, amelyek között a terméket használják, sem azokat a számos tényezőt, amelyek hatással vannak a termék használatára és alkalmazására. Nem vállalunk felelősséget az utasításainkkal ellentétes vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítsuk.

PANSSARI ROOF

MŰSZAKI ADATOK

Bázisfestékek	A BÁZIS, C BÁZIS
Színárnyalatok	Facade 760 színekollekció. A Tikkurila kültéri árnyalataival színeezhető.
Fényességi fokozat	Félmatt.
Fedőképesség	6–8 m ² /l. Az ajánlott szárazréteg-vastagság egy réteg esetén 60 µm, két réteg esetén pedig 120 µm.
Kiszerelések	A BASE: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C BASE: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Hígító	Vízzel
Felhordási mód	Ecsettel vagy szórással. Airless szórás: 0,013–0,017" vagy 0,280–0,380 mm-es fúvóka – hígítás 0–10%
Száradási idő	2 óra múlva porszáraz, 6 óra múlva átfesthető. (23 °C -on és 50%-os relatív páratartalom mellett) A termék teljes ellenállást és keménységét a felhordástól számított 14 nap elteltével éri el, ha a hőmérséklet körülbelül 20 °C, a relatív páratartalom (RH) pedig körülbelül 50%. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a teljes ellenállás eléréséhez szükséges idő meghosszabbodik.
Sűrűség (kg/l)	Kb. 1,1 kg/l, ISO 2811
Szilárdanyag-tartalom (%)	42
VOC	EU VOC határérték (A/i kategória) 140 g/l. A Panssari tetőfesték VOC-tartalma legfeljebb 140 g/l.
Tárolás	Fagy ellen védendő.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljes körűnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és a legjobb tudásunk szerint kerültek közzétételre. A termék minőségét az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni azokat a körülményeket, amelyek között a terméket használják, sem azokat a számos tényezőt, amelyek hatással vannak a termék használatára és alkalmazására. Nem vállalunk felelősséget az utasításainkkal ellentétes vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítsuk.

PANSSARI ROOF

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

Felhordási feltételek

A festendő felületnek száraznak és a környező levegőnél melegebbnek kell lennie. A festés és a száradás során a levegő, a felület és a festék hőmérsékletének $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett kell lennie, a levegő relatív páratartalmának pedig 80% alatt kell maradnia. A száradási sebességet jelentősen befolyásolja a levegő relatív páratartalma, a hőmérséklet és a légáramlás. A festékréteg túl gyors kiszáradásának elkerülése érdekében a felület hőmérséklete nem haladhatja meg a $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. A festést úgy kell megtervezni, hogy a száradást ne befolyásolja az esti harmat. A felület és a levegő hőmérsékletének legalább $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal magasabbnak kell lennie, mint a harmatpont. Ne fessen, ha nagy az eső valószínűsége.

Felületelőkészítés

Korábban festett/ipari bevonattal ellátott felületek:

Határozza meg a korábbi felületkezelés típusát és állapotát, és ennek megfelelően tervezzen. Távolítsa el a rozsdát (St2 osztályig) és a laza bevonatot/festéket pl. kaparóval és drótkéfével. Tisztítsa meg a felületeket megfelelő tisztítószerrel és kefével, eltávolítva az összes szennyeződést, zsírt, olajat, viaszt és egyéb szennyeződést. A megtisztított felületeket alaposan öblítse le magasnyomású mosóval. Ügyeljen arra, hogy a Panssaripesu tisztítószer ne száradjon meg a felületen. Az öblítés után hagyja megszáradni a felületet. A kopott és rozsdamentes felületek korrózióvédelmének javítása érdekében vigyen fel 1 réteg Rostex Super vagy 2 réteg Rostex Super Akva korróziógátló alapozót.

Horganyzott acélfelületek:

A horganyzott fémtetőket legkorábban egy téli időszak után festse le.

Először óvatosan kefével távolítsa el az esetleges fehérrozsdát. A rozsdát (St2 osztályig) távolítsa el például kaparóval és drótkéfével. Tisztítsa meg a felületeket megfelelő tisztítószerrel és kefével, eltávolítva az összes szennyeződést, zsírt, olajat, viaszt és egyéb szennyező anyagot. A megtisztított felületeket alaposan öblítse le magasnyomású mosóval. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne száradjon meg a felületen. Az öblítés után hagyja megszáradni a felületet. A kopott és rozsdamentes felületek korrózióvédelmének javítása érdekében vigyen fel 1 réteg Rostex Super vagy 2 réteg Rostex Super Akva korróziógátló alapozót.

Festés

Használat előtt óvatosan és lassan keverje át a festéket. Kerülje a mechanikus keverést. Festetlen felületekre 2 réteget, korábban festett felületekre 1–2 réteget vigyen fel ecsettel vagy szórással. Karbantartási festés esetén a festékrétegek száma a korábbi kezeléstől és a felület állapotától függ. A festéshez a legalkalmasabb időjárás a száraz és részben felhős idő.

Egy réteg ajánlott szárazréteg-vastagsága $60\text{ }\mu\text{m}$, két réteg esetén a teljes szárazréteg-vastagság $120\text{ }\mu\text{m}$. Gondoskodjon arról, hogy a fémfelületek sarkaira és hajtásaira is elegendő mennyiségű festék kerüljön fel az ajánlott szárazréteg-vastagság fenntartása érdekében.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat vízzel vagy megfelelő szerszámtisztító segítségével tisztítsa meg.

Karbantartási utasítások

A festett felületet óvatosan kezelje, mivel a termék normál körülmények között körülbelül két hét alatt éri el végleges keménységét és tartósságát. A festés után egy hónappal a szennyezett felületet Talon Huoltipesu-val lehet megtisztítani (1 rész Talon Huoltipesu-t keverjen össze 10 rész vízzel). A foltokat és a nagyon szennyezett felületeket erősebb Talon Huoltipesu-oldattal (1:1) tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon súrolóeszközt. A mosás után öblítse le a felületeket, és hagyja megszáradni.

PANSSARI ROOF

Karbantartó kezelés

A Panssari Roof tetőfestéssel festett felületeket Panssari Roof tetőfestéssel lehet felújítani. Lásd az előkezelést.

Forgalmazza:

thenordicmark KFT
1097 Budapest Gyáli út 27-29.
Tel.: 06 1348 3040
www.thenordicmark.com/hu
info.hu@thenordicmark.com

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljes körűnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és a legjobb tudásunk szerint kerültek megadásra. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, sem a termék használatát és alkalmazását befolyásoló számos tényezőt. Nem vállalunk felelősséget az utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú termékhasználatból eredő károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítsuk.