



TERMÉKLEÍRÁS 06.07.2022.

TIKKURILA
PANSSARIMAALI
ALKID FESTÉK FÉMFELÜLETEKRE / FÉLFÉNYES



- TERMÉKTÍPUS** Alkidfesték aktív korróziógátló pigmenttel.
- ALKALMAZÁSI TERÜLET** Fémborítású tetőzetek, ereszcatornák, lefolyócsövek, védőlemezek, korlátok és acélszerkezetek.
- TERMÉKJELLEMZŐK** Alkalmos alapozott tűzihorganyzott, alumínium és acél felületek, valamint korábban alkidfestékkel festett felületek kültéri festésére.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



TIKKURILA

TERMÉKLEÍRÁS 06.07.2022

PANSSARIMAALI

MŰSZAKI ADATOK	
Bázisfestékek	A BÁZIS, C BÁZIS
Színárnyalatok	Színkártyák: Festékek fémtetőkhöz -színkártya, Festékek tetőkhöz színkártya, Homlokzat 760 színkollekció Tikkurila színekkel színezhető.
Fényességi fokozat	Félfényes.
Fedőképesség	8-12 m ² /l.
Kiszerezések	A BÁZIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C BÁZIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Felhordási mód	Ecsettel vagy szórással. A festéket lehetőleg ecsettel, hengerrel vagy szórással hordja fel. Hengerezés után azonnal fejezze be ecsettel. Szóráshoz használjon 0,011"-0,015" (névleges szög általában 40°) airless szórófejet, és szükség esetén hígítsa a terméket 10 térfogatszázalékig.
Száradási idő	Érintésszáraz 3-5 óra elteltével. Átfestés egy nap után ajánlott.
Sűrűség (kg/l)	1,0-1,3 kg/l az árnyalattól függően, ISO 2811.
Időjárásállóság	Jó, ipari és tengeri környezetben is. A festékfelület az időjárás hatására fokozatosan matt lesz.
Kémiai ellenállás	Ellenáll a terpentinek, a lakkbenzinnek és a denaturált szesznek. Nem ellenálló pl. hígítóval szemben. Kenőolajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
Kopásállóság	Jó
Hőtűrés	80 °C, ISO 4211-3.
Száranyag-tartalom (%)	55
VOC	(kat. A/i) max. 500 g/l (2010). Panssarimaali max. 500 g/l VOC-t tartalmaz
Tárolás	Hidegben való tárolás vagy szállítás nem befolyásolja.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

PANSSARIMAALI

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete a festés és a száradás ideje alatt legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

Figyelem!

A festendő felület hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C-ot, egyébként az oldószer túl gyorsan elillan. Ez a felület porózussá válását, felhólyagosodást és gyengébb tapadást eredményezhet. Tervezze meg a festést úgy, hogy a festékrétegnek legyen ideje megszáradni az esti harmat leszállta előtt.

Felület előkészítése

Festetlen felületek:

Az új horganyzott fémlemez tetőket legkorábban egy tél után ajánlott lefesteni. A legjobb tapadás mechanikusan vagy kémiailag érdesített, az időjárás által tompított cinkbevonatú felületen érhető el. A felületről csiszolással vagy drótkéfével távolítsa el a fehér rozsdát/rozsdát (St2 fokozatig). Távolítsa el a felületről a vízben oldódó fehér rozsdagátló anyagokat, szennyeződéseket, vízben oldódó sókat, zsírokat és olajokat Panssaripesuval és kéfével. Óvatosan öblítse le vízzel, és hagyja jól megszáradni. Az alumínium felületeket festés előtt fel kell érdesíteni.

A teljes felületet Rostex Superrel alapozza.

A Rostex Super csak néhány óra elteltével vonható be Panssarimaalival. A festésnek azonban legkésőbb 4 nappal az alapozást követően meg kell történnie. Ellenkező esetben az alapozott felületet teljesen matta kell csiszolni, tisztára kell öblíteni és hagyni kell megszáradni a festés előtt.

Korábban festett felületek:

Távolítsa el a laza, lepergő festéket és rozsdát kaparóvassal és drótkéfével (St2 fokozatig). Az erős lepattogzás azt jelzi, hogy a régi festék általában rosszul tapad. Ebben az esetben óvatosan távolítsa el a régi festéket (pl. kaparóvassal, drótkéfével, magasnyomású mosással vagy homok hozzáadásával végzett magasnyomású mosással). Mossa le a felületeket Panssaripesuval és kéfével, öblítse le óvatosan vízzel, és hagyja jól megszáradni. Vigyen fel Rostex Super korróziógátló alapozót azokra a területekre, ahol eltávolította a rozsdát.

Felhordás

Első alkalmazás: A Panssarimaali-t 1 vagy 2 rétegben hordjuk fel a felületre, fedőképességtől függően. Egy réteg általában elegendő, ha a Panssarimaali száraz filmvastagsága 40-60 µm.

Használat előtt keverje fel jól a Panssarimaalit, és szükség esetén hígítsa 1050-es lakkbenzinnel 0-5 térfogatszázalékig. A festéket lehetőleg ecsettel, vagy alternatívaként hengerrel vagy spray-vel vigye fel. Hengerlés után azonnal fejezze be ecsettel. Az egységes felület elérése és a színelkülönbségek elkerülése érdekében tartalékoljon elegendő mennyiségű, egy tartályban kevert festéket.

A festett felület csúszóssága csökkenthető, ha 10 liter festékhez 1/3 liter csúszásmentesítő adalékanyagot kever a festékhez. Csúszásmentesítés esetén hordjon fel két réteg festéket, a második réteg tartalmazza a csúszásmentesítő port.

A szerszámok tisztítása

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel, vagy Panssaripesu (szerszámtisztítóval)-val.

PANSSARIMAALI

Karbantartási utasítások

A festett felületet óvatosan kezelje, mivel a termék normál körülmények között körülbelül négy hét alatt éri el végső keménységét és tartósságát. Ha a felületet a kezelés után hamarosan tisztítani kell, használjon puha kefé, nedves ruhát vagy felmosóröngyöt. A festéstől számított egy hónap elteltével a piszkos felületet Talon Huoltopesuval lehet tisztítani (1 egység Talon Huoltopesut 10 egység vízzel összekeverni). A foltokat és a nagyon piszkos felületeket erősebb Talon Huoltopesu oldattal (1:1) tisztítsa meg. Mosás után öblítse le vízzel és hagyja megszáradni.

Karbantartó kezelés

Karbantartó festés: A Panssarimaali karbantartó festése történhet a Panssarimaalival, más, fémlemez tetőfedőkre tervezett alkidbázisú festékekkel vagy a Panssari Akvával.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Kerülje a lefolyókba, vízrendszerekbe és a talajba történő kiömlést. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítsa újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

Tartalmaz: szénhidrogéneket, C9-C11, n-alkánokat, izealkánokat, ciklikusokat, <2% aromás anyagokat. **Figyelmeztetés.** Gyúlékony folyadék és gőz. Álomosságot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatása. Távolságtartandó hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. Kerülni kell a gőz belégzését. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Nem megfelelő szellőzés esetén viseljen légzésvédőt. Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt.



GHS02



GHS07



GHS09

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu