



TIKKURILA
PIKA-TEHO
OLAJJAL MÓDOSÍTOTT KÜLTÉRI FESTÉK FÁRA / MATT

TERMÉKTÍPUS Olajjal módosított akrilfesték.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Külső falak, faburkolatok, kerítések stb.

TERMÉKJELLEMZŐK Új, kezeletlen fa felületek, gyárilag alapozott vagy korábban kültéri fa festésére alkalmas festékekkel festett fa felületek.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

PIKA-TEHO

MŰSZAKI ADATOK

Bázisfesték	A BASE, C BASE
Színárnyalatok	Színkártyák: Fa homlokzatok, Fa homlokzatok 2018, Homlokzat 760 színekollekció. Tikkurila színekkel színezhető.
Fényességi fokozat	Matt.
Fedőképesség	Fűrészelt fafelületek 4-6 m ² /l. Gyalult és korábban festett fa felületek 7-9 m ² /l.
Kiszerelések	A bázis: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 7,2 l, 9 l, 11,7 l, 18 l C bázis: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 7,2 l, 9 l, 11,7 l, 18 l
Felhordási mód	Ecsettel vagy szórással. Airless szórással - fúvóka 0,018"-0,023", azaz 0,460-0,580 mm - hígítás 0-10 térfogatszázalék.
Száradási idő (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	Érintésszáraz kb. 1 óra elteltével. Normál körülmények között 2-4 óra múlva átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom esetén a száradási idő hosszabb.
Sűrűség (kg/l)	kb. 1,3 kg/l, ISO 2811
Időjárásállóság	Jó. Ipari légkörben is.
Kémiai ellenállás	Jó teljesítmény ipari körülmények között is.
Szilárdanyag-térfogat (%)	39
Tárolás	Védje a fagytól.

PIKA-TEHO

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak kell lennie, a levegő hőmérsékletének legalább +5°C-nak, a relatív páratartalomnak pedig 80% alatt kell lennie a festés és a száradás alatt.

Felület előkészítése

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a szennyeződések, és a laza, leváló rostokat. Az esetleges penészt mossa le penésztávolító szerrel, a használati utasítások betartása mellett. Alapozza minél korábban alapozóval. A rozsdásodásnak kitett részeket, mint pl. szögek, stb., alapozza korróziógátló alapozóval. Tisztítsa meg a csomókat a leváló gyantától. Hordjon fel egy réteg alapozót. Fedőréteggént hordjon fel 1 – 2 réteg Pika-Teho festéket. Kezelje alaposan a бүтү részeket is.

Gyárilag alapozott és korábban festett felületek:

Tisztítsa meg a felületeket a szennyeződésektől és a laza, leváló anyagoktól. A penészes felületeket mossa le penésztávolító szerrel az utasításoknak megfelelően.

A korábban festett fa felületről távolítsa el a laza leváló festéket egy kaparóval és kefével tisztítsa meg a felületet egy drótkefével. Kezelje a csupasz fafelületeket Tikkurila alapozóolajjal.

Festés

Festetlen felületek:

Alapozza a felületeket egy réteg alapozóval. A felületeket 1-2 rétegben fesse le Pika-Teho festékkel. A бүтү részeket különös gonddal kezelje.

Gyárilag alapozott felületek:

A jó állapotú, gyárilag alapozott felületekhez is használjon alapozót, majd (a 10 hónapnál hosszabb időjárási hatásoknak kitett, gyárilag alapozott felületeket olajos alapozóval kell alapozni), 1-2 rétegben hordjon fel Pika-Teho festéket.

Régi festett felületek:

A korábban olajfestékkel vagy akrilfestékkel festett felületeket a régi felület állapotától és a színkülönbségtől függően 1-2 rétegben fesse le Pika-Teho festékkel. Ha a régi felület elhasználódott, a régi olajfestékkel vagy akrilfestékkel festett felületet alapozza le a megfelelő alapozóval. Ezt követően hordja fel a Pika-Teho festéket.

Használat előtt alaposan keverje fel a festéket és szükség esetén hígítsa vízzel. Hordja fel ecsettel vagy airless szórással. A бүтү részeket különös gonddal kezelje. A színkülönbségek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy egy dobozban elegendő festéket kevert egy egységes felületre.

A faanyag gyantát és szivárgó összetevőket tartalmazhat, különösen a csomókban. A hőmérsékleti és nedvességtartalmi ingadozások hatására, ezek elszíneződést, vagy gyantaszivárgást okozhatnak. Alapozó használata csökkenti a szivárgás kockázatát.

A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztítót az enyhén megkeményedett festék eltávolítására ajánljuk.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

PIKA-TEHO

Karbantartási utasítások

A festett felületet óvatosan kezelje, mivel a termék normál körülmények között körülbelül négy hét alatt éri el végső keménységét és tartósságát. Ha a felületet a kezelés után hamarosan tisztítani kell, használjon puha kefé, nedves ruhát vagy felmosóröngyöt.

A festéstől számított egy hónap elteltével a szennyezett felületet megfelelő tisztítószerrel tisztítható. A mosás után öblítse le a felületeket, és hagyja megszáradni.

Karbantartó kezelés

Pika-Teho festékekkel átfesthető.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Kerülje a lefolyókba, vízrendszerekbe és a talajba történő kiömlést. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítsa újra vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

Tartalmazza: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT). **Figyelmeztetés.** Allergiás bőrreakciót okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású. Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a termék tartálya vagy címkéje. Gyermekek elől elzárva tartandó. Kerülje a köd/permet belélegzését. Csak a szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Viseljen védőkesztyűt. HA BŐRRE kerül: Bő szappannal és vízzel mossuk le. Kis mennyiségben érzékenyítő anyagokat tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT), reakció tömege: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) és 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (IPBC). Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmazza: reakció tömeg: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07

GHS09

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu