

TIKKURILA SUPER WHITE



LEÍRÁS

Fehér, vízbázisú akril latexfesték nagyon jó fedőképességgel. Beltéri falak és mennyezetek dekoratív és védőelmelet nyújtó festésére. Alkalmazható lakóépületekben, irodaházakban és középületekben (iskolákban, óvodákban és kórházakban is, kivéve mosdókagylók körüli falterületek, lefolyók és a fertőtlenítést igénylő falak). Alkalmazható élelmiszeripari helyiségekben is, ott ahol a festett felület élelmiszerral közvetlenül nem érintkezik. Mélyen matt felületet képez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Gipszkarton, vakolat, cementmész és kisebb fa- és fémelemek festése, megfelelő alapozás után. Festék alkalmazható beton dekoratív festésére.

TERMÉKJELLEMZŐK

A felület és a szín időbeli tartóssága
Egyedülálló tiszta fehér szín
Egészség- és környezetbarát
- A Lengyel Asztma&Allergia Szövetség ajánlása
- Minimális VOC-tartalom
Kiváló takarás és fedőképesség
Kiváló alkalmazási tulajdonságok
- csepegésmentes formula
- nagyon jó tapadás
- könnyű felhordás
- optimális száradási idő



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

SUPER WHITE

MŰSZAKI ADATOK

Színárnyalatok	Fehér
Fényességi fokozat	Teljesen matt.
Fedőképesség	8,4 - 12 m ² /l Az érték tájékoztató jellegű. A valós fedőképesség olyan tényezőktől függ, mint az alapfelület textúrája és porozitása, nedvszívó képessége vagy a felhordás módja.
Kiszerezések	2,5 l, 10 l, 11 l
Hígítás	Víz. Szükség esetén 5%-ban hígítsuk vízzel.
Felhordási mód	Hengerrel, ecsettel, szórással (fúvóka: 0,017 - 0,021).
Száradási idő	+23°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett a festék kb. 1 óra alatt megszárad. Legalább 3 óra elteltével átfesthető. Optimális felhordási hőmérsékleti tartomány +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten.
Sűrűség (kg/l)	Kb. 1,46
Szilárdanyag-tartalom (%)	55
VOC	Cat. A/a. Elfogadható VOC-tartalom 2010r óta. - 30 g/l. A termék 2 g/l alatti VOC-tartalommal rendelkezik.
Tárolás	Védje a fagy és a közvetlen napfény ellen. Tárolja és szállítsa szorosan zárt kannában, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. A következő felhasználásig gondosan zárja le a dobozt.

SUPER WHITE

FELHASZNÁLÁS

Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak, szilárdnak, lazán rögzített elemek nélkülinek kell lennie. A levegő hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C és legfeljebb +25°C, a levegő relatív páratartalma nem haladhatja meg a 80%-ot.

Felület előkészítése

A festésre szánt felületeknek tisztának, száraznak, zsírtalanítottak, portalanítottak és laza részecskék nélkülinek kell lenniük. Megfelelő szerekkel távolítsa el a penészt és minden olyan szennyeződést, amely csökkenti a festék tapadását a felülethez. A lyukak és repedések kitöltésére, valamint a fal- és mennyezetfelületek kisimítására megfelelő glettanyagot kell alkalmazni. A fényes falfelületeket csiszolja mattra. A laza szerkezetű, krétás felületeket alapozza Tikkurila Suprabilit mélyalapozóval.

Festetlen felületek:

Az új mész-cement és cement vakolatokat és a beton felületeket kb. 4 hét száradási-kikeményedési idő elteltével szabad lefesteni. A megtisztított, kitöltött, kiegyenlített felületet szükség esetén alapozza Tikkurila Suprabilit mélyalapozóval, vagy vízzel max. 10%-ban hígított Tikkurila Super White festékkel. A jól megkötött, stabil szerkezetű, pormentes cement és mész-cement vakolatokra hordjon fel a Tikkurila Super White festéket 2-3 rétegben, alapozás nélkül.

Korábban festett felületek:

Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket, a port, a zsíros és egyéb szennyeződéseket. Egyenlítse ki és töltsé föl a felületi egyenetlenségeket -és repedéseket a felület alapanyagához megfelelő, hasonló töltőanyaggal. A fényes falrészeket csiszolja mattra. Szükség esetén alapozza a felületet Tikkurila Suprabilit mélyalapozóval, vagy vízzel max. 10%-ban hígított Tikkurila Super White festékkel. A korábban emulziós festékkel kezelt, egyenletes, jól tapadó, portalanított felületekre hordja fel a Tikkurila Super White festékkel 2-3 rétegben, alapozás nélkül.

Ragasztóval vagy mészfestékkel festett felületek:

Korábban enyves festékkel vagy mésszel kezelt felületek: Távolítsa el egészében a korábbi festékrétegeket. Tisztítsa, portalanítsa a felületet, és töltsé ki megfelelő glettanyaggal az esetleges repedéseket, egyenetlenségeket. Szükség esetén alapozza a felületet Tikkurila Suprabilit mélyalapozóval, vagy vízzel max. 10%-ban hígított Tikkurila Super White festékkel. A korábban emulziós festékkel kezelt, egyenletes, jól tapadó, portalanított felületekre hordja fel a Tikkurila Super White festékkel 2-3 rétegben, alapozás nélkül.

Figyelem! Ellenőrizze a felhordott glettanyag jó tapadását, és a fal stabil szerkezetét: simítsa végig kézzel a felületet. Amennyiben glett nyomok maradnak a kezén, a falszerkezet túlságosan laza, ezért felületmegkötő mélyalapozó felhordása szükséges (Tikkurila Suprabilit). Korábban festett felületek esetén, kis felületen való tesztfestés elvégzése javasolt. Pozitív eredményt követően, a festési munka folytatható. A termékleírásban nem tüntethető fel minden felhasználási típus. Amennyiben a fentiekben nem említett módon/felületen szeretné terméket alkalmazni, forduljon bizalommal a forgalmazóhoz/gyártóhoz.

Felhordás

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. A felület nedvszívó képességétől függően, hordja fel a terméket a felületre 2-3 rétegben. Amennyiben festőszalag segítségével fest, távolítsa el azt a felhordást követően azonnal, még a festék megszáradása előtt. ANZA festőszerszámok használata javasolt.

A szerszámok tisztítása

Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Tisztítás előtt a lehető legtöbb festéket távolítsa el a festőszerszámokról.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



SUPER WHITE

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Ne öntsön folyékony hulladékot a lefolyóba. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Egészség és biztonság

Viseljen védőkesztyűt. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és reakcióömeget tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT), reakcióömege: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT). A termék alkalmazása után zárt helyiségekben a szag eltűnéséig szellőztetni kell, és ezt követően a helyiségek alkalmasak a használatra. Tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen. A Lengyel Allergia Társaság ajánlása a termékre vonatkozik, miután a festett felület teljesen megszáradt és a helyiséget alaposan kiszellőztették.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

<mailto:info.hu@thenordicmark.com> www.thenordicmark.com/hu

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.