

SUPRABILIT



* megerősíti és leköti a felületet

TERMÉKTÍPUS:

Speciális diszperziós mélyalapozó erősen nedvszívó felületek festés előtti kezelésére. Megerősíti a felületet és csökkenti annak nedvszívó képességét, növeli a fedőfesték tapadását.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Gipszkarton, glettelt -és beton felületek, gipsz -és cement-mész vakolatok alapozása.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:

Áttetsző

Fedőképesség:

akár 18 m²/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

1 l; 5 l

Hígítás:

Vízzel

Felhordási mód:

Ecset, henger, szórás.

Száradási idők:

Kb. 2 óra múlva száraz.

(23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)

Következő réteg felhordható legalább 4 óra elteltével.

Sűrűség:

kb. 1,01 g/cm³

VOC

(kat. A/h) 30g/l(2010). A termék kevesebb mint 30 g/l VOC-t tartalmaz

Tárolás:

Tárolja és szállítsa a terméket szorosan lezárt kannában, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen tiszta és száraz, a levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C, de ne haladja meg a +25°C-ot. A levegő páratartalma ne haladja meg a 80%-ot.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az új beton és vakolt felületeket legalább 4 hét száradási és kikeményedési idő után lehet lefesteni.

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések. A felületi hibákat és egyenletlenségeket egyenlítőse ki a megfelelő töltőanyaggal. Távolítsa el a meszes,

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

vagy enyves festéket a felületről.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el az alapozót. Keverje el az alapozót 1:1 arányban vízzel, majd az elegyet is alaposan keverje el. Hordja fel az alapozót egy, szükség esetén legalább 4 óra elteltével még egy rétegben ecsettel, hengerrel, vagy szórással. Amennyiben szükséges, hígítsa maximum 20%-ban vízzel.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória):

A/h, 30 g/l (2010)

A termék kevesebb, mint 30 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Ez a terméktípus olyan biocid terméket tartalmaz, amely a termék tartósítását segíti elő, tárolás során. Tartalmaz 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzizotiazol -3(2H)-on (BIT) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT). Allergiás reakciót válthat ki.

További tájékoztatást lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a thenordicmark Kft-től igényelhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Ne öntse a terméket csatornarendszerbe. A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. Lerakóhelyekkel kapcsolatos részletes információért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu