



Code: 01.33/00

Premium White Masking Tape

Festő - és maszkolószalag

Kiváló minőségű maszkolószalag festési és felújítási munkákhoz, beltéri használatra.

60 fokig hőálló, közvetlenül nyílászáró mellett használva 3 napig ellenáll a beszűrődő UV sugárzásnak, nyomtalanul eltávolítható. Széles körben felhasználható, pl. falfelület és nyílászáró festésnél, bútorfestésnél, építkezési és dekorációs munkáknál, felújításnál.

Könnyen téphető, szinte bármely felületre kiválóan tapad.

TECHNIKAI ADATOK

Jellemzők	Érték
Hőálló (celsius)	60C/30perc
Nyomtalanul eltávolítható (nap)	≥ 3
UV álló (nap)	≥ 3
Kezdeti tapadás (#)	8 $\pm$ 5
Ragasztóanyag	gumi
Felhasználás	beltéren
Micron	140mic $\pm$ 10
Anyaga	krepp papír
Szakítószilárdság (N/25mm)	$\geq 60 \pm 10$
Nyúlás (%)	12 $\pm$ 5
Tartóerő (H)	≥ 2
Kiszerelés	18mm*50y, 24mm*50y, 30mm*50y, 36mm*50y, 48mm*50y
Csomagolás	18mm: 1db/ fólia, 72db/karton 24mm: 1db/ fólia, 48db/karton 30mm: 1db/ fólia, 36db/karton 36mm: 1db/ fólia, 36db/karton 48mm: 1db/ fólia, 24db/karton

Tárolás, szavatosság

A terméket fagytól és magas hőtől védett helyen tárolja 5°C-30°C

Szavatosság 12 hónap.

Csomagolását a jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Biztonság: A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

Jelen technikai adatlapban szereplő információk jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak. A gyártó nem vállal felelősséget ahelytelen raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából keletkezett károkért és következményekért. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó és forgalmazó nem felelős. Változtatás jogát fenntartjuk. A technikai adatlapban szereplő információk a termék tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak.

Forgalmazza:

thenordicmark KFT

H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

www.thenordicmark.com/hu

info.hu@thenordicmark.com

06 1 348 3040