



TIKKURILA
TEHO MODERN
FÉLFÉNYES FESTÉK FAHÁZAKHOZ

- TERMÉKTÍPUS** Félfényes akrilat-erősítésű alkidfesték faházakhoz.
- ALKALMAZÁSI TERÜLET** Burkolatok, szegélyek, korlátok, kerítések, zászlórudak.
- TERMÉKJELLEMZŐK** Akrilat-erősítésű alkid alapú vízbázisú festék, kültérre kiváló időjárásállósággal. Kezeletlen, gyárilag alapozott vagy korábban olajjal festett fafelületekhez.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

TEHO MODERN

MŰSZAKI ADATOK

Bázisfestékek	A BÁZIS, C BÁZIS
Színárnyalatok	Színkártyák: Homlokzat 760 színekollektió, Fa homlokzatok 2018 Tikkurila kültéri színekben színezhető
Fényességi fokozat	Félfényes.
Kiadósság	Fűrészelt fafelületek 6-8 m ² /l. Gyalult fafelületek 9-10 m ² /l.
Kiszerezések	A BÁZIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C BÁZIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Hígítás	Vízzel
Felhordási módok	Ecsettel vagy szóróval. Airless szórófej - 0,018"-0,023", azaz 0,460-0,580 mm. Hígítás 0-10% (térfogatszázalék)
Száradási idő (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Érintésszáraz 1-2 óra múlva, 2-4 óra elteltével átfesthető. Száradási idő nagymértékben függ a levegő relatív páratartalmától, a hőmérséklettől és a szellőzéstől.
Sűrűség (kg/l)	1,14 kg/liter
Szárazanyag tartalom (%)	38
VOC (Illékony szerves vegyület)	EU VOC határérték (kat A/d) 130g/l (2010). Teho Modern VOC tartalma max. 130g/l.
Tárolás	Védje a fagytól. A nem megfelelően lezárt, vagy sérült kannák tartalma nem sokáig tárolható és felhasználható. A következő felhasználásig gondosan zárja le a dobozt.

TEHO MODERN

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak kell lennie, a levegő hőmérsékletének legalább +5°C-nak, a relatív páratartalomnak pedig 80% alatt a festés és a száradás alatt. A festést úgy időzítsse, hogy a festékrétegnek legyen elég ideje megszáradni az esti harmat előtt, mert a lecsapódó nedvesség a frissen festett felület fakulásához vezet.

Felület előkészítése

Festetlen felületek:

Tisztítsa meg a kezeletlen fa felületét minden szennyeződéstől, penésztől és laza leváló anyagoktól. A piszkos vagy penészes felületeket mossa le penésztávolító oldattal az utasításoknak megfelelően. Alapozza a felületet az építkezési folyamat lehető legkorábbi szakaszában Teho Modern-el. Távolítsa el a laza gyantát a csomókról.

Korábban olajfestékkel festett felület:

Egy kaparó segítségével távolítsa el a felületről a meglazult festéket és a szürke faanyagot, majd egy drótkefével kefélje tisztára a felületet. Minden piszkos és penészes felületet mosson le penésztávolító oldattal az utasításoknak megfelelően. Kezeljen minden kezeletlen fa felületet Teho Modern-el.

Festés

A felület egységes tónusának elérése érdekében keverjen elegendő mennyiségű festéket egyetlen edényben. Használat előtt jól keverje fel a festéket. Ecsettel vagy szórással vigye fel. A legjobb végeredmény érdekében használjon ecsetet a szórás után. Alapozzon Teho Modern-el, majd hordja fel a Teho Modern-t fedőrétegnek. A fa végszárait különös gonddal kezelje.

A faanyag gyantákat és egyéb foltosodást okozó anyagot tartalmazhat, főként a csomók körül, melyek a hőmérsékleti és páratartalmi ingadozások hatására a festett felület elszíneződését okozhatják.

A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

Karbantartási utasítások

A festett felületet óvatosan kezelje, mivel a termék normál körülmények között körülbelül négy hét alatt éri el végső keménységét és tartósságát. Ha a felületet a kezelés után hamarosan tisztítani kell, használjon puha kefé, nedves tisztítókendőt vagy felmosóröngyöt.

A festéstől számított egy hónap elteltével a szennyezett felületet Huoltopesuval lehet tisztítani (1 rész Huoltopesut 10 rész vízzel összekeverni). A foltokat és a nagyon szennyezett felületeket a Huoltopesu és víz erősebb (1:1) oldatával tisztítsa meg. A mosás után öblítse le a felületeket, és hagyja megszáradni.

Karbantartó kezelés

A Teho Modern karbantartó festését Teho Modern-el vagy más akrilátos házfestékkel is elvégezhető. A Teho Modern nem festhető alkidolajos, olajos vagy lenolajos festékkel.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Kerülje a lefolyókba, vízrendszerekbe és a talajba történő kiömlést. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítsa újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



TEHO MODERN

Egészség és biztonság

A vízi élővilágra káros, hosszú távú hatású. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT), 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) reakciótömegét és 3-jód-2-propinil-butil-karbamátot (IPBC) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. BIT-et, C(M)IT/MIT-et tartalmaz. (3:1). Ez a termék biocid terméket tartalmaz a száraz film konzerválása érdekében. IPBC-t tartalmaz. Viseljen védőkesztyűt. Ha a permetezés során a szellőzés nem megfelelő, használjon AP kombinált szűrővel, gáz-porszűrővel ellátott légzőkészüléket (EN405:2001).

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.