

TIKKURILA
VALTTI OPAQUE
VASTAGLAZÚR



TERMÉKÍTPUS

Félmatt, alacsony szagú, speciális alkid-erősítésű akrilát festék kül téri fafelületeken való használatra.

ALKALZAMÁSI TERÜLET

Kültéri faburkolatok, ablakkeretek, stb. A Valtti Opaque használható új és korábban Valtti Opaque vagy félig áttetsző favédő anyagokkal bevont felületekhez. Alkalmas sima és fűrészelt fafelületekhez és impregnált fához. Ipari alapozású fafelületekhez is. Padlók kezelésére nem alkalmas. (Nyílászárókon való alkalmazása nem ajánlott.)

TERMÉKJELLEMZŐK

Időjárásálló, rugalmas és rendkívül tartós, alacsony karbantartási igényű felületet biztosít. A Valtti Opaque nedvességszabályozó, nem repedezik, nem pereg le és nem hólyagosodik.



VALTTI OPAQUE

MŰSZAKI ADATOK

Bázisfestékek VC, VVA

Színárnyalatok **Színkártyák:**

Fahomlokzatok 2018, Fahomlokzatok, Homlokzat 760 színkollekció.

Fényességi fokozat Félmatt.

Fedőképesség Sima, csiszolt fa: 8-10 m²/l/réteg. Fűrészelt fa: 4-8 m²/l/réteg. Nedves rétegvastagság kb. 100-250µm/réteg, száraz rétegvastagság kb. 40-100µm/réteg. A tényleges felhordási mennyiség számos tényezőtől függ, beleértve az aljzat textúráját, porozitását és nedvességtartalmát.

Kiszerezések 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Felhordási mód Ecsettel vagy szórással. Poliészter és nylon ecsetek a legalkalmasabbak a felhordásra.

Airless szóráshoz fuvókaméret: 0,018" - 0,023"

Szükség esetén legfeljebb 10%-ban hígítsa vízzel.

Száradási idő Egy óra elteltével érintésszáraz, 2 óra múlva átfesthető. Alacsony hőmérséklet a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt.
(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

Sűrűség (kg/l) 1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811

Tárolás Védje a fagy és a közvetlen napfény ellen. Tárolja és szállítsa szorosan zárt tartályokban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

VALTTI OPAQUE

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

Minden festendő felületnek száraznak kell lennie, a fa nedvességtartalmának 20% alatt, a levegő hőmérsékletének legalább +5 °C-nak, a levegő relatív páratartalmának pedig 80% alatt kell lennie.

Felület előkészítése

A felületeknek tisztának, száraznak, zsír-, szennyeződés-, olaj-, viasz-, rozsdá-, laza anyag- és felületi szennyeződésektől mentesnek kell lenniük. A korábban festett felületről drótkéfével távolítsa el minden laza anyagot. A penészes felületeket a Homeenpoisto penészeltávolító oldattal mossa le az utasításoknak megfelelően. Kezelje a rozsdásodó fémrészeket, például a szögfejeket Rostex Super Metal Primerrel. Gondoskodjon a meglévő fényes, fényesre festett és kitöltött felületek alapos lealapozásáról. Gondoskodjon arról, hogy minden felület alapozás és festés előtt alaposan előkészítve legyen. Győződjön meg arról, hogy a faburkolatok megfelelően rögzítve vannak korróziómentes rögzítőelemekkel.

Megjegyzés: A festék elszíneződése, különösen a világos színeknél észrevehető, a fában lévő csomók és gyantás területek felett a hőmérséklet- és páratartalom-ingadozás következtében előfordulhat. Az előkészítés tekintetében különös figyelmet kell fordítani az olyan fafajtákra, mint a tölgy, a teak, a cédrus, a Douglas fenyő, a mahagóni, az idigbo stb., amelyek olaj- és vízdoldható cseresavat tartalmaznak, amely károsíthatja a felületi bevonatok száradását, keményedését vagy tapadását, és elszínezheti a kész felületet.

Alapozás

Az új, kezeletlen faanyagot az építkezés lehető legkorábbi szakaszában alapozza le, és a korábban festett faanyagon lévő összes csupaszcsoport területet alapozza le Valtti Primer alapozóolajjal.

Megjegyzés: Valtti Primer alapozóréteget kell felvinni minden olyan kültéri fára, amelyet nem kezeltek előzetesen vagy nem impregnáltak vákuumban engedélyezett tartósítószerrel. Bőségesen vigye fel a végszálakra.

Festés

Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A Valtti Opaque általában hígítatlanul használható, szükség esetén vízzel hígítható. Új felületeken két rétegben ecsettel vagy szórószóval, karbantartó festésnél pedig egy vagy két rétegben alkalmazza az felület színkülönbségétől és a kezelendő felületek állapotától függően. Világos színű impregnált fa kezelésénél két vagy három rétegben alkalmazza. Az esetleges színkülönbségek elkerülése érdekében tartalékoljon elegendő mennyiségű, egy tartályban kevert festéket az egységes felülethez. Bőségesen vigye fel a végszálakra.

A szerszámok tisztítása

Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Tisztítás előtt a lehető legtöbb festéket távolítsa el a festőszerszámokról.

Karbantartási utasítások

A festés után a felületeket óvatosan kell kezelni, mert a festék normál körülmények között 4 hét után éri el végleges keménységét és tartósságát. Nem sokkal a kezelés után a felületeket puha kefével, nedves tisztítókendővel vagy felmosóval enyhén meg lehet tisztítani.

Legkorábban egy hónappal a festés után a piszkos felületeket Tikkurila Huoltopesuval (1 rész Huoltopesu, 10 rész víz) lehet tisztítani. A foltokat és a nagyon piszkos felületeket erősebb Huoltopesu oldattal (1:1) tisztítsa meg. A mosás után öblítse le a felületeket, és hagyja megszáradni.

Karbantartó kezelés

A korábban Valtti Opaque festékekkel festett felületek a Valtti Opaque festékekkel újrafesthetők. Egy réteg elegendő, ha azonos színt használunk.

Ellenőrizze a faanyag állapotát és a rönkszerkezet működőképességét a befejező réteg felhordása előtt.

VALTTI OPAQUE

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Kerülje a lefolyókba, vízrendszerekbe és a talajba történő kiömlést. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat újrahasznosítsa, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

Tartalmazza: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT). **Figyelmeztetés.** Allergiás bőrreakciót okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. Gyermekek elől elzárva tartandó. Kerülje a köd/permet belélegzését. Csak a szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Viseljen védőkesztyűt. Kis mennyiségben érzékenyítő anyagokat tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT), reakciótömege: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) és 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (IPBC). Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmazza: reakciótömeg: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. C(M)IT/MIT-et tartalmaz.

Ez a festék biocid terméket tartalmaz a száraz film konzerválása érdekében. IPBC-t, OIT-t tartalmaz.



GHS07

GHS09

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu