

UNICA ALKID ZOMÁNCFESTÉK UNICA SPECIAL ALKYD ENAMEL PAINT



- * speciális alkid alapú zománcfesték
- * fém- és fabútorok, berendezések festésére
- * kültéri és beltéri felhasználásra

TERMÉKTÍPUS:

Speciális, alkid kötőanyag alapú zománcfesték.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmos bútorok, gépezetek, járművek, csónakok stb. fa és fém felületeinek festésére. Alkalmos beltéri és kültéri felhasználásra, fa- és fémbútorokon. Alkalmos különböző típusú műanyag felületek festésére, mint pl. üvegszálás vagy műanyag csónakok (vízvonal feletti felületeken). Lásd a használati utasításokat.



MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

A és C

Színek:

A termék az alábbi színekártyák alapján színezhető:

Feel the Color, Feelings színekollekció, Feel the Color 2020, Homlokzati színekártya 760.

Kültéri Tikkurila színekártyák alapján színezhető.

Fényességi fokozat:

Félfényes

Fedőképesség:

Sima fafelületek: 10 – 12 m²/l. Műanyag és fémfelületek: 12 – 14 m²/l

Kiszerezések:

A-bázis: 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l

C-bázis: 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l

Felhordás módja:	Ecsettel, szórással vagy rövidszőrű hengerrel. Airless szórás esetén: fúvóka mérete 0,009" – 0,013" (0,230 – 0,330 mm) hígítás 5 – 20% (térfogatszázalék) Hagyományos szórás esetén: fúvóka mérete 1,4 – 1,8 mm) hígítás 25 – 35% (térfogatszázalék) DIN4 18-25 s (szórás esetén a szárazrétegvastagság max. 40 µm lehet)
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	porszáraz 2 óra múlva átfesthető 16 óra múlva
Sűrűség:	0,9 - 1,2 kg/l, színárnyalattól függően, ISO 2811
Vegy ellenállás:	Tisztítószereknek, enyhén lúgos és enyhén savas oldatoknak ellenáll. Terpentinnek, lakkbenzinnek és denaturált szesznek ellenáll. Oldószerekkel szemben nem ellenálló. Kenőolajokkal és zsírokkal szemben ellenálló. Az esetleges üzemanyag fröccsenéseket azonnal le kell törölni.
Kopásállóság:	Jó
Moshatóság:	Általános tisztítószerekkel mosható, SFS 3755
Hőtűrés:	+120°C. A világos árnyalatok +80°C fölött enyhe sárgulást mutathatnak.
Időállóság:	Jó, ipari körülmények között is.
Szárazanyag-tartalom:	42%
Tárolás:	Hűvös helyen való tárolásra és szállításra nem érzékeny.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A festendő felület legyen száraz és tiszta. Festés és száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen +5°C fölött, relatív páratartalma pedig ne haladja meg a 80%-ot.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Új, festés nélküli felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések. Galvanizált felületekről a fehér rozsdát távolítsa el kefe segítségével. A műanyag felületeket törölje át oldószerral, pl. 1029-es jelzőszámú hígítóval vagy denaturált etanollal (pl. Sinol). Csiszolja meg a felületet, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. A különböző műanyag típusok eltérő tulajdonságai miatt, az oldószeres tisztítás tapadásra gyakorolt hatását javasolt festés előtt egy kisebb felületen tesztelni. A fafelületeket alapozza Jehu festékkel vagy Otex Tapadó Alapozó festékkel.

A fémfelületeket alapozza Rostex Super korróziógátló alapozó festékkel. Az alumínium felületeket festés előtt érdesíteni szükséges.

Korábban festett felületek:

Mossa le a festendő felületet Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le óvatosan vízzel. A régi, leváló festékrétegeket távolítsa el kaparóval, majd csiszolja át a teljes felületet. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Az esetleges réseket és üregeket töltsse ki megfelelő töltőanyaggal. A kijavított részeket csiszolja meg, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. A kopottabb fafelületekre vigyen fel köztes réteggként Jehu festéket vagy Otex Tapadó Alapozó festéket, a fémfelületekre pedig Rostex Super korróziógátló alapozó festéket.

Erős piros, sárga vagy narancssárga árnyalatok felhordása előtt, alapozza a felületet azonos színre színezett alapozó festékkel. A cink, alumínium és acél felületeket alapozza világosszürke Rostex Super alapozó festékkel.

FELHORDÁS:

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. Szükség esetén, hígítsa a festéket 1050-es lakkbenzinnel (ecsettel való felhordás esetén) vagy 1032-es hígítóval (szórással való felhordás esetén). Hordja fel a terméket 1-2 rétegben ecsettel, rövidszőrű hengerrel vagy szórással.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A frissen festett felület a teljes kikeményedést a kb. 4 hét eltelte után éri el, ezért ez alatt az időszak alatt kezelje óvatosan a festett felületet, lehetőség szerint kerülje a tisztítást. Ha ebben az időszakban mégis tisztításra volna szükség, tegye azt finom nedves törőlkendővel való áttöréssel.

1 hónap elteltével: tisztítsa meg a felületet pH-semleges (pH 6-8) tisztítószerrel, szivacs vagy törőlkendő segítségével. A koszosabb felületeket mossa le enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel – használjon szivacsot vagy törőlkendőt. Tisztítás után öblítse le a felületet vízzel, majd hagyja megszáradni. A tisztítószer hígítási arányánál vegye figyelembe minden esetben annak gyártója által javasolt használati utasításokat.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

A festés során használt festőeszközöket mossa le 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu Festőszerszám Tisztítószerrel.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz: szénhidrogének, C9-C12, N-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, aromásak (2-25%).

Figyelem! Gyúlékony folyadék és gőz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Hosszabb vagy ismételt expozíció révén a szervek károsodását okozhatja. Ártalmas a vízi életre, hosszú távú hatásokkal. Ha orvoshoz fordul, mutassa meg az orvosnak a termékkannát vagy annak címkéjét. Gyermekektől távol tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángoktól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás! Csak szabadban vagy jól szellőztetett területen alkalmazza. Kerülje el a termék környezetbe való jutását. Viseljen védőkesztyűt, védőruházatot.

Figyelem! Szórásakor veszélyes, belelegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezze be a keletkezett spray-t és permetet.

További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a D-MARK Kft-től.



KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Ne öntse a terméket csatornarendszerbe, folyóvízbe vagy a talajra. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. A száraz, kiüresedett kannákat újra lehet hasznosítani.

FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com, www.d-mark.hu