

## VALTTI PLUS COLOR – FAVÉDŐ LAZÚR (VALTTI PLUS COLOR)



- \* tartós favédő lazúr
- \* kiváló ellenállás UV sugárzással és a nedvesség káros hatásaival szemben
- \* színezhető
- \* kültéri falburkolatok és kerítések festésére

### TERMÉKTÍPUS:

Tartós kültéri favédő lazúr fafelületek festésére. Könnyen beszívódik a fába, kiemeli a fa erezetének rajzolatát. A termék kiváló UV sugárzás és nedvességgel szembeni ellenállása révén a kezelt fafelület ellenállóvá válik az időjárási hatásokkal szemben. A színek széles választékára színezhető. A Valtti Plus Color összetételében a szerves szén 73%-át bioalapú összetevők helyettesítik (az ASTM D6866-18 szabvány mérésre vonatkozó utasításai alapján mért érték), ami az összetevők egészére vetítve azt jelenti, hogy a Valtti Plus Color 17%-át bioalapú összetevők alkotják.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kültéri faburkolatok és kerítések. Alkalmas új, kezeletlen fafelületek és korábban fapáccal kezelt fafelületek festésére. Alkalmas kültéri rönkfelületek, gyalult és fűrészelt fafelületek, impregnált fa és hőkezelt fafelületek festésére, a használati utasítások betartása mellett.

A termék nem javasolt magas csersavtartalmú fafajták festésére, úgy, mint tölgy és egzóták, például Merbau, cédrus, Meranti.

---

### MŰSZAKI ADATOK:

#### Bázisfesték:

ECV-bázis, OPV-bázis

#### Színek:

A termék az alábbi színekártyák alapján színezhető:  
Valtti Lazúr színekártya

#### Fedőképesség:

Fűrészelt fa: 4 – 8 m<sup>2</sup>/l  
Gyalult fa: 8 – 12 m<sup>2</sup>/l

#### Kiszerezések:

ECV-bázis: 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l  
OPV-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l  
Gyári színek: 0,75 l; 2,5 l; 4,5 l

#### Hígítás:

A terméket nem javasolt hígítani, azonban ha ez mégis szükséges, akkor vízzel hígítható.

<b>Felhordási mód:</b>	Ecsettel
<b>Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)</b>	Érintésszáraz 4 – 5 óra elteltével Átfesthető 24 óra elteltével. A festést követő első néhány nap alatt kerülje a mechanikai igénybevételt, mert pár nap alatt a termék nem éri el a teljes kikeményedést.
<b>Szárazanyag-tartalom:</b>	23,5%
<b>Sűrűség:</b>	kb. 1,0 kg/l (ISO 2811)
<b>Tárolás:</b>	Fagytól védendő. A nem megfelelően visszazárt kannákban a termék a hosszán tartó tárolást nem tűri. A felbontott kanná tartalmát javasolt egyazon szezon alatt felhasználni, mivel a tárolás során a termék tulajdonságai megváltozhatnak.

---

## FELHASZNÁLÁS:

### FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A festendő felület legyen száraz és tiszta, a fafelület nedvességtartalma legyen 20% alatt. Festés és száradás alatt a levegő, a felület és a festék hőmérséklete legyen +5°C fölött, a levegő relatív páratartalma pedig ne haladja meg a 80%-ot. Optimális felhordási körülmények: csendes, felhős, száraz időjárás, hőmérséklet +10°C és +20°C között.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

#### Új, festés nélküli felületek:

Távolítsa el a felületről a port és a szennyeződések. A laza, leváló rostokat távolítsa el drótkefével. A penészes területeket mossa le Tikkurila Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, annak használati utasításainak betartása mellett. A fafelületeket alapozza az építkezési folyamat minél korábbi szakaszában Tikkurila Priming Oil alapozóval. A környező növényzetet védje takarással az alapozó fröccsenésektől.

#### Korábban lazúrral vagy páccal kezelt felületek:

Távolítsa el a laza rostokat és az elszürkült részeket kaparóval vagy drót/acélkefével. Tisztítsa meg a felületet minden szennyeződéstől és szükség esetén mossa le Tikkurila Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, annak használati utasításainak betartása mellett. A csupasz fafelületeket alapozza Tikkurila Priming Oil alapozóval. Amennyiben a felületen áttetsző fényes filmréteg látható, távolítsa azt el óvatos csiszolással.

### ALAPOZÁS:

A hőkezelt és impregnált fa kivételével, alapozzon minden kültéri kezeletlen, nyers fafelületet Tikkurila Priming Oil alapozóval, az építkezési folyamat lehető legkorábbi szakaszában. A бүtű részeken hordja fel bőséges mennyiségben az alapozót.

### FELHORDÁS:

Az esetleges színeltérések, foltok kialakulásának elkerülése érdekében, bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes festőmunka elvégzéséhez elegendő mennyiségű Valtti Plus Color favédő lazúrral rendelkezik. Színtkiegyenlítés céljából, festés előtt keverje össze a teljes mennyiséget egy nagyobb edényben. Festés előtt és időközönként a felhasználás során, keverje fel a Valtti Plus Color favédő lazúrt.

Hordja fel a terméket egyenletes rétegben, szálhosszmentén a rönkfelület vagy a burkolatlapok teljes

hosszán. Kerülje a látható átfedéseket. Kezelje le különös gonddal a bútü részeket.

Az új, kezeltlen fafelületekre hordja fel a terméket 2 rétegben. Gyalult fán és rönkfán javasolt két vékony réteg felvitele. Felújító festéshez hordja fel a terméket 1 vagy 2 rétegben. Kezeletlen fafelületek esetén minden esetben színezett Valtti Plus Color felhordása javasolt.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:**

Ellenőrizze időnként a festett felületek állapotát és szükség esetén, ha a felületen kikopni látszik a pácréteg, végezzen felújító festést. A felújító festés gyakoriságára, a többi között hatással van az elhelyezés, a tájolás és az időjárás igénybevétele. Rönkfelületek kezelése előtte ellenőrizze azok állapotát és funkcionalitását. A termék nem javasolt magas csersavtartalmú fafajták festésére, úgy, mint tölgy és egzóták, például Merbau, cédrus, Meranti.

A teljes száradást és kikeményedést a felület kb. 4 héttel a termék felhordása után éri el, ezért a négyhetes kezdeti időszakban kezelje óvatosan a felületet. Ha kevéssel a felhordás után szükségessé válik a tisztítás, végezze azt puha kefe vagy puha nedves törlőruha segítségével.

Egy hónap eltelte után a piszkos felületeket tisztítsa Talon Huoltopesu tisztítószerrel) 1 rész Huoltopesu, 10 rész víz). A foltokat és a makacs szennyeződések távolítsa el töményebb Talon Huoltopesu oldattal (1:1 arányú hígítás vízzel). Tisztítást követően öblítse le tiszta vízzel a felületet, majd hagyja megszáradni.

### **FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Törölje le a festőszerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A már megszáradt terméket mossa le Tikkurila Pensselipesu Szerszámtisztító Folyadékkal.

### **ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/e, 130 g/l (2010).**

A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz.

### **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Tartalmaz: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT).

Figyelem! Allergiás bőrreakciót okozhat. Toxikus a vízi életre, hosszú távú hatásokkal. Ha orvoshoz fordul, tartsa kéznél a termék címkéjét vagy csomagolóedényét. Gyermekektől távol tartandó. Ne lélegezze be a keletkezett ködöt, permetet. A termék csak szabadban vagy jól szellőztetett területen használható. Kerülje a termék környezetbe jutását. Viseljen védőkesztyűt. **BŐRRE JUTÁS ESETÉN:** Mossa le bő szappanos vízzel. A termék kis mennyiségű szenzibilizáló anyagot tartalmaz: 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (IPBC).

További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap a D-MARK Kft-től igényelhető.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

Ne öntse a terméket lefolyóba, csatornarendszerbe vagy a talajra. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. A száraz, kiüresedett kannák újrahasznosíthatók.

Figyelem! Öngyulladás veszélye! A termékkel átitatott papírtörlők és törlőruhák kigyulladhatnak, ezért azokat megsemmisítésük előtt tárolja zárt, vízzel töltött fémedényben.

### **FORGALMAZZA:**

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

[info.hu@thenordicmark.com](mailto:info.hu@thenordicmark.com) [www.thenordicmark.com/hu](http://www.thenordicmark.com/hu)