

YKI LÁBAZATI FESTÉK TARTÓS LÁBAZATI FESTÉK



- * lábazati festék, mely tartós bevonatot képez
- * lúgos hatásnak ellenáll

TERMÉKTÍPUS:

Akril lábazati festék, mely lúgos hatásnak ellenáll.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmos lábazatok és betonfelületek festésére, illetve cementkötésű habarccsal bevont építési elemek festésére.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

A és C

Színek:

Tikkurila Homlokzati színekártya (ásványi homlokzatok), Falazott Homlokzati színekártya alapján színezhető. Tikkurila rendszerben kültéri színekre színezhető.

Fényességi fokozat:

Teljesen matt

Fedőképesség:

4 – 6 m²/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület érdességétől, a festési körülményektől, és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

A-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

C-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

Hígítás:

Vízzel

Felhordási mód:

Ecset (T1), henger (S10) vagy szórás

Airless szórás esetén:

- szórófej mérete: 0,027" – 0,029", fogantyúszűrő 0,56 mm

- hígítás: 0 – 10% (térfogatszázalék)

Száradási idők:

(23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)

Átfesthető 2 – 4 óra elteltével.

Vízpara ellenállás (EN ISO 7783):

$S_{d,H_2O} < 0.5 \text{ m}$

Vízáteresztés (EN 1062-3):

$W_{24} < 0,1 \text{ kgm}^{-2}\text{h}^{-0,5}$

A fenti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártó céggént nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

Szárazanyag-tartalom (%):	45
Időjárásállóság:	Jó, ipari és tengeri környezetben is.
Sűrűség:	1,4 – 1,5 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő. A festék és a festékeskanna hőmérséklete nem haladhatja meg a +35°C-ot. Tárolja közvetlen napsütéstől védett helyen. A beszínezett festék, illetve a nem légmentesen visszazárt kannában tárolt termék nem tűri a hosszan tartó tárolást.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C fölött, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a sólerakódásokat és egyéb szennyeződések. Az algás, penészes felületeket tisztítsa Tikkurila Homeenpoisto tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. A sima, fényes felületeket csiszolja érdesre, és távolítson el minden cementtej maradványt. Az építési elemek vagy a betonfelület egyenetlenségeit töltse ki és egyenlítse megfelelő töltőanyaggal, a használati utasítások betartása mellett.

Korábban festett felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a sólerakódásokat és egyéb szennyeződések. A penészes vagy algás felületeket mossa le Tikkurila Homeenpoisto penészgátló lemosóval, a használati utasítások betartása mellett. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket, majd csiszolja meg a felületet. Alkalmazza a felület típusának és szerkezetének megfelelő tisztítási eljárást (pl. acélkefe, forró vizes magasnyomású mosás vagy vizes csiszolás).

Szükség esetén töltse ki és egyenlítse a felületet megfelelő töltőanyaggal, a használati utasítások betartása mellett.

ALAPOZÁS

Festés előtt javasolt az alapfelületet Tikkurila Szilikon Alapozóval alapozni, mivel ez csökkenti a sóvirágzások kialakulásának kockázatát. Kövesse az alapozófesték termék-leírásában adott használati utasításokat.

FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a terméket 1 – 2 rétegben. Amennyiben szükséges, a festék vízzel hígítható, max. 20%-ban. Befejező réteggént alkalmazza a terméket hígítás nélkül.

Figyelem!

A színeltérések elkerülése végett, festés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a felület egészére elegendő mennyiségű, azonos gyártási sorozatból származó festék áll rendelkezésére. Amennyiben mégis eltérő gyártási sorozatú festéket használna, az átfedési felületet fesse az eltérő sorozatokból származó festékek keverékével (pl. 1:1 arányú keverék). Amennyiben lehetséges, helyezze az átfedési



területet nehezen észrevehető szakaszra. Nagy felületeken javasolt a felület egészét egyetlen munkamenetben kezelni, ezzel elkerülhető a látható átfedések.

Az YKI Lábazati Festék nem alkalmas hideg tartófalak vízszintes részeinek vagy hasonló jellegű vízszintes felületek festésére.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A már megszáradt terméket mossa le Pensselipesu festőszerszámtisztítóval.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Az YKI Lábazati Festékekkel festett felületek kb. egy hónappal a felhordást követően tisztíthatók, Az elszennyeződött felületeket javasolt óvatosan lemosni magasnyomású mosóval, tisztítószer használata nélkül. A mosás maradandó nyomokat hagyhat a felületen, ezért a mosási irányt javasolt a szerkezet vonalait követve megválasztani. A száraz, lepergő koszfoltokat javasolt puha kefe segítségével eltávolítani.

Alga és penész eltávolítására használjon Tikkurila Homeenpoisto penészgátló lemosót, a használati utasítások betartása mellett. FIGYELEM: Penészelőtávolítást követően, a felületet szükséges újrafesteni.

Az YKI Lábazati Festékekkel festett felületek felújító festésére YKI Lábazati Festék alkalmazható. Festésnél vegye figyelembe a fentebb leírt használati utasításokat.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória):

A/c, 40 g/l (2010)

A termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Ne lélegezze be a keletkezett permetet. Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazható. Viseljen megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és -szemüveget. Szembejutás esetén öblítse ki azonnal bő tiszta vízzel, majd forduljon orvoshoz. Gyermek kezébe nem kerülhet. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu