

linea



Beltéri diszperziós festék

LINEA Beltéri diszperziós festék

Terméktípus

A LINEA vizes bázisú, polimer erősítésű beltéri falfesték. Ajánlott lakó- és irodaépületek, iskolák, kórházak, szállodák, öregotthonok és egyéb középületek falainak és mennyezeteinek dekorációs festésére, ahol nem előírás a felület moshatósága és dörzsállósága. Ajánlott finomvakolattal kezelt, simító glettelt, papír tapétával borított, valamint gipszkarton, rosterősítésű lapok, faforgácslapok, vakolatlan beton stb. felületek kezelésére. Alkalmas korábban diszperziós festékekkel, jól tapadó dekorációs vakolattal kezelt felületek festésére. A festéknek rendkívül alacsony az illékony szerves vegyület tartalma, és nem tartalmaz nehéz fémeket. Könnyen felhordható és nagyszámú pasztell árnyalatban áll rendelkezésre (MIXLINE rendszer). A festékréteg kiválóan páraáteresztő. Enyhe, száraz dörzsölésnek ellenáll, de NEM TŰRI A NEDVES TÖRLŐRUHÁVAL, SZIVACCSAL VALÓ DÖRZSÖLÉST.

Összetétel

Vizes bázisú polimer kötőanyag, töltőanyagok, pigmentek, speciális adalékanyagok.

Színek

fehér 1503, a MIXLINE színekártyák pasztell színei. Ambienta színező pasztákkal is pasztellszínekre keverhető (max. 200 ml / 15 liter fehér festék). MIXLINE színezőrendszerben színezhető.

Felület előkészítése

A festendő felület legyen száraz, tiszta, laza, lepergő részecskéktől mentes. A levegő hőmérséklete legyen legalább 20°C, relatív páratartalma pedig 65% alatt. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések.

Az újonnan glettelt vagy finomvakolt felületeket hagyja kiszáradni (számíthat kb. egy napot minden mm rétegvastagságra). A beton felületek kb. egy hónap alatt érik el a teljes kikeményedést.

A korábban festett felületekről távolítsa el teljesen minden vízben oldódó festéket vagy alapozót. A penésszel fertőzött falfelületeket a termék használata előtt fertőtleníteni kell.

Alkalmas felületek: Új beltéri falak és mennyezetek: mészcement és cement vakolatok, minőségi gipszkarton lapok, simító glettelt felületek, szálerősítésű cementlapok, MDF lapok. Falburkolatok: ellenőrizze, hogy a tapéta alkalmas festésre vagy nem. Jól tapadó, régi emulziós festékrétegre felhordható.

Nem alkalmas felületek: Vízben oldódó (kréta és mészalapú) festékekkel kezelt felületek: a PRIMERA felhordása előtt, távolítsa el teljesen a kréta/mészalapú festékréteget. A régi, fényes olajfesték, lakk, zománcfesték rétegeket csiszolja le teljesen.

GUDMARK GROUP DOO | Hajduk Veljkova bb, Šabac | Infotel: + 381 15 368 851 |
info@gudmarkgroup.com | www.zorkacolor.com

www.zorkacolor.com



linea



Beltéri disperziós festék

| MŰSZAKI ADATOK | | |
|---|--|-------------|
| Felhordás | Használjon rövid szőrű hengert (a sarkokban és az éleknél pedig egy kisebb ecsetet). | |
| Alapozás | Normál mértékben nedvszívó felületek: mész-cement, cement vakolatok, minőségi beton és gipszkarton lapok: LINEA 1:9 Mélyalapozó (vízzel hígítva, 1:7 arányban) | |
| Kiadósság | Kb. 160 –200 ml/m ² (két rétegben). Sima felületeken használjon közepes szőrű hengert. | |
| | A kiadósság nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától. A valós kiadósság a festés helyszínén állapítható meg. | |
| Hígítás | Vízzel, max. 10%-ban | |
| Sűrűség | 1,63 – 1,67 | |
| Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom, g/l | Legfeljebb 30 EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a, 30 g/l (2010) | |
| Viszkozitás, KU | Tixotróp állagú termék | |
| Száranyag-tartalom, (30 perc, 135°C-on) % | ~ 66,7 | |
| PVC | ~ 92 | |
| A száraz festékréteg tulajdonságai | Moshatóság | Nem mosható |
| | Fényességi fokozat | Matt |
| Száradási idők: (20°C, 65%-os relatív páratartalom) | Érintésszáraz: kb. 50 perc elteltével Átfesthető 4-6 óra elteltével | |
| Kiszerezések | 2,5 l; 5 l; 10 l; 15 l-es műanyag vödör | |
| Szavatossági idő és tárolás | 18 hónap. FAGYTÓL VÉDENDŐ, ne tegye ki közvetlen napsütésnek. | |



linea



Beltéri disperziós festék

A festék előkészítése és felhordás

A festéket csak használat előtt keverje fel. Szükség esetén hígítsa vízzel (max. 10%-ban), a festési körülményeknek és a felhordási módnak megfelelő viszkozitás eléréséig. FIGYELEM! Hígítással a festék kiadóssága nagymértékben csökken!

Az egyenletes szín elérése érdekében, keverje össze alaposan a teljes felületre elegendő mennyiségű színre kevert festéket. Nagy felületek esetén, amikor ez nem lehetséges, színkiegyenlítés céljából keverjen össze legalább 3 kannányi festéket egy konténerben. Amikor a festék kb. egy harmada fel lett hordva, öntsön a konténerbe egy újabb kanna festéket, keverje fel alaposan és folytassa így mindaddig, amíg a teljes felületet be nem festi. A hígítatlan, azonos gyártási számmal rendelkező fehér festéket nem szükséges festés előtt színkiegyenlíteni.

Felhordás közben nem ajánlott „javításokat” alkalmazni (színező pasztát, hígítót adagolni stb.). Esetenként a kiadósságot egy megfelelő nagyságú tesztfelület festése alapján lehet meghatározni. A festéket két rétegben ajánlott felhordani (+20°C és 65% relatív páratartalom mellett), hosszúszőrű ecsettel vagy textil hengerrel. Hengerezésnél használjon megfelelő festéklehúzó rácsot.

Célszerű egy-egy falat megszakítás nélkül, egészében lefesteni. Hordja fel előbb ecsettel vagy kishengerrel a festéket a nehezen elérhető felületekre (sarkok, élek), majd ezután hengerezze a nagyobb felületeket.

Hulladékkezelés

Folyékony hulladék: EWC: 08 01 12. A folyékony hulladék nem dobható el a háztartási hulladékkal együtt, nem önthető folyóvízbe vagy a csatornarendszerbe. Kikeményedés után, veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

EWC: 17 09 04 Megfelelő tisztítás után a száraz, kiüresedett kannák újrahasznosíthatók.

Festőszerszámok tisztítása

Használat után törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat alaposan vízzel.

Munkahelyi biztonság

Vegye figyelembe az építkezési és festési munkálatokra érvényes általános utasításokat és előírásokat. A LINEA használatakor nem szükséges különleges védő eszközöket és intézkedéseket alkalmazni.

Minőségbiztosítás

A termékek minőségét a gyártó operációs rendszere garantálja, mely az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. A termékek minőségét a gyártás során, továbbá bel- és külföldi, független szakmai intézmények tesztelik.

FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com www.d-mark.hu

GUDMARK GROUP DOO | Hajduk Veljkova bb, Šabac | Infotel: + 381 15 368 851 |
info@gudmarkgroup.com | www.zorkacolor.com

www.zorkacolor.com

