



## Diszperziós beltéri falfesték

# life Egyrétegű beltéri falfesték

### Terméktípus

A LIFE kiváló minőségű, vizes bázisú, csepegésmentes, felhordásra kész diszperziós beltéri falfesték, amely alkalmas falak és mennyezetek egyrétegű festésére. Nincs károsanyag-kibocsátása, nem tartalmaz oldószereket és lágyítószereket, nem tartalmaz ökológiailag káros és az egészségre veszélyes összetevőket. Jó páraáteresztő képességű, szagtalan, penész gátló és a lúgoknak ellenáll. A LIFE termékkel festettfelületek súrolhatóak (EN 13300, korábban DIN 53778 – S) és általános tisztítószerrel tisztíthatóak. Mivel a termék kiváló fedőképességgel rendelkezik, az enyhén szennyezett falfelületek felújításához általában elegendő az egy rétegben való felhordása. Alkalmas iskolák, óvodák, irodaházak, középületek, valamint kereskedelmi és ipari épületek beltéri falainak és mennyezeteinek dekoratív védelmére és festésére.

### Összetevők

Vizes alapú polimer kötőanyagok, töltőanyagok, pigmentek, speciális adalékanyagok.

### Felület előkészítése

A festendő felület legyen szilárd, száraz és tiszta, a laza, lepergő szemcséktől, a portól, a zsíros, olajos és egyéb, a festék megtapadását gátló szennyeződésektől mentes. A korábban festett felületekről távolítsa el a laza, krétásodó, lepergő festékréteget, portalanítsa, majd mossa le a felületet. Az újonnan vakolt felületeknek hagyjon 3-4 hét száradási és kikeményedési időt (minden cm-re legalább 7 - 10 napot, a könnyű, hőszigetelési vakolatok esetén 5 -7 napot). Az új betonfelületek száradási és kikeményedési ideje legalább egy hónap (+20 °C-on, 65% relatív páratartalom mellett). A penésszel fertőzött felületeket festés előtt fertőtlenítse.

**Alkalmazási területek:** Festetlen beltéri fal-és mennyezeti felületek, úgy, mint mészcement és cement vakolatok, jó minőségű gipszkarton lemezek, szintezett felületek, betonfelületek, szálcement lapok, farostlemezek (MDF) és faforgácslemezek. Falburkolatok festése: ellenőrizze, hogy a tapéta alkalmas átfestésre vagy sem. Abban az esetben, ha a régi festékréteg jól megtapadt, a termék alkalmas korábban diszperziós festékekkel kezelt felületek átfestésére. A termék bármilyen fajta dekoratív vakolat festésére alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK	Life	
Felhordási mód	Rövid szálú henger (a sarkokban és a széleknél használjon ecsetet).	
Alapozás	Normál nedvszívó képességű felületek: mészcement és cement vakolatok, jó minőségű beton, gipszkarton lemez;	hígítás Linea Primer esetén 1:9 arányban (víz esetén 1:6)

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

[www.zorkacolor.com](http://www.zorkacolor.com)



# life



## Diszperziós beltéri falfesték

	Jól megtapadt diszperziós festékekkel festett felületek, Linea glettel szintezett felületek, üvegszálás tapéta, vinyl vagy nem vinyl tapéták:	Nem szükséges.
Szükséges mennyiség	kb. 62,5 ml/m <sup>2</sup> /réteg, sima felületeken, rövid szálú hengerrel felhordva (LIFE henger)	
	kb. 125 ml/m <sup>2</sup> /két réteg, sima felületeken, középhosszú szálú hengerrel felhordva	
	Függ a felület durvaságától és nedvszívó képességétől. A pontos fedőképességet a festés helyszínén lehet megállapítani.	
Hígítás	Nem kell hígítani, a termék felhordásra kész.	
Száradási idő: átfestésre kész (20°C-on, 65 % relatív páratartalom mellett)	Érintésszáraz kb. 50 perc elteltével. Átfesthető 4-6 óra múlva.	
Szárazanyag-tartalom (30 perc szárítás 135°C-on), %	57.62 – 61.97	
PVC	~ 69 - 72	
Kiszerezés	2,5 l felhordásra kész műanyag dobozban.	
Tárolás	18 hónap szavatossági idő, FAGYTÓL VÉDENDŐ, direkt napfénytől védendő.	

### Felhordási körülmények

Használat előtt ne keverje, kivéve, ha egy kis mennyiségű víz úszik a festék tetején, amely esetben, keverje el óvatosan. Hordja fel rövid szálú hengerrel (a sarkokban és a széleknél használjon ecsetet). Új épületek első alkalommal való felújításánál, különösen durva, nem szintezett falak esetén vagy/és, ha a meglévőnél sötétebb árnyalattal szeretne festeni, ajánlott a LIFE terméket két rétegben felhordani. Nagy felületeken és texturált felületeken, a legjobb eredmény elérése érdekében ajánlott egy jó minőségű középhosszú szálú hengerrel való felhordás. Használjon ecsetet a sarkok és szélek festésére.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

[www.zorkacolor.com](http://www.zorkacolor.com)



# life



## Diszperziós beltéri falfesték

### **Felhordási hőmérséklet:**

Felhordáskor a levegő és a festendő felület hőmérséklete ne legyen alacsonyabb, mint 5o C, és magasabb, mint 35° C, a levegő relatív páratartalma legyen kisebb, mint 80%.

Száradási idő: átfesthető kb. 4 - 6 óra elteltével (20°C, 65% relatív páratartalom).

### **Környezetvédelem és hulladékkezelés**

Folyékony hulladék: EWC: 08 01 12. A folyékony hulladékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiönteni, valamint vízbe vagy a csatornarendszerbe önteni. Megkeményedés után: EWC: 17 09 04 Az üres dobozok, megfelelő tisztítás után, újrahasznosíthatóak.

### **Festőszerszámok tisztítása**

Használat után mossa le alaposan a festőszerszámokat vízzel.

### **Munkahelyi biztonság**

Vegye figyelembe az építési és festési munkálatokra érvényes általános utasításokat és előírásokat. A LIFE festékekkel való festéskor speciális védőeszközök és munkavédelmi intézkedések alkalmazása nem szükséges.

### **Minőségellenőrzés**

A minőséget az ISO 9001-es és ISO 14001-es szabványok követelményeire alapuló operációs rendszer, valamint az esetenkénti üzemi gyártásellenőrzés, a különböző független szakmai intézmények által végzett tesztelések garantálják.

### **FORGALMAZZA:**

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

[info.hu@d-markgroup.com](mailto:info.hu@d-markgroup.com) [www.d-mark.hu](http://www.d-mark.hu)

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

[www.zorkacolor.com](http://www.zorkacolor.com)

